



קצף פוליאוריתן, חד רכיבי, רב שימושי. משמש להדבקה, מילוי ובידוד

קוד מוצר: 983204200065

תכונות:

מתקשה במגע עם האוויר. נדבק לכל החומרים (מלבד טפלון, סיליקון, פוליאטילן פוליפרופילן) קצף שהתקשה ניתן לחיתוך, לצביעה וליישור ומילוי בשפכטל. יוצר מבנה יציב וקשיח תוך 3-1 שעות. אינו מתאים לחשיפה ישירה לקרני שמש.

שימושים: הדבקה, מילוי ובידוד

נתונים טכניים:

טמפרטורת יישום	5 °C ומעלה
----------------	------------

הכנת השטח: יש לנקות את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים ע"י התזת מים. יש להגן עם סרט דבק רחב על השטחים בהם לא רוצים מגע עם הקצף.

אופן השימוש:

יש להחזיק את המיכל במצב הפוך ולנער בחוזקה כ- 20-30 פעמים. להבריג את פיית ההתזה לקצה המיכל ולהתיז את החומר בתנועות אנכיות או אופקיות בהתאם ליישום. יש ליישם במרווחים אנכיים שאינם גדולים מ-5 ס"מ מתחתית המרווח כלפי מעלה.

דגשים:

הסרת הקצף: טרי - ע"י אצטון או מתיל אתיל קטון (MEK). קצף קשה - באמצעים מכאניים בלבד. אין להסיר קצף מוקשה באמצעות אש.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, במצב אנכי כאשר הפיה כלפי מעלה. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il