



פריימר חד רכיבי לברזלי זיון

קוד מוצר: 983861200500

תיאור המוצר

THORO STRUCTURITE Primer מיועד למריחה באמצעות מברשת על ברזלי זיון נקיים וחשופים, כשכבת פריימר להגנה בפני חלודה וכלורידים.

תכונות

- מצוין למניעת חלודה
- עמיד בפני כלוריד / מים
- אפקטיבי וחסכוני
- קל לשימוש ומתקשח במקומות סגורים ולחים
- אינו מכיל ממסים

שימושים

פריימר להגנה בפני קורוזיה וכלורידים עבור ברזלי זיון לפני תיקוני בטון. מומלץ לשימוש על ברזלי זיון כאשר עובי הכיסוי/שיקום קטן מ 10 מ"מ מפני המשטח או היכן שיש כלורידים.

גוונים

אפור בהיר

כיסוי

כ-1.5 ק"ג / מ"ר של אבקה לכל שכבה של כ-1 מ"מ ± 0.1 ק"ג אבקה לכל מטר של ברזל זיון (בקוטר 12 מ"מ) לשכבה

אריזה

אריזה של 5 ק"ג

הכנת השטח

בכפוף להמלצות קונסטרוקטור, יש להסיר את כל הקורוזיה מההיקף המלא של ברזל הזיון החשוף שיש לצפות. ההכנה תתבצע לפי תקני ISO 8501-1 / 12944-4, רמת טיהור Sa 2.

הכנת התערובת

זמן פתוח 60 דקות
דחיסות חומר רטוב 1.60 ק"ג/דצימטר מעוקב
הכנת התערובת 200 מ"ל מים נקיים / 1 ק"ג אבקה

אין להוסיף אף נוזל או אבקה אחרים. יש לערבב בהדרגתיות את האבקה עם המים במרץ עם מרית או מבחש עד להשגת תערובת דלילה ללא גושים. יש להשאיר את התערובת למשך 5 דקות עד לרוויה מלאה. לערבב מחדש לפני השימוש. אין לשנות את הרכב התערובת.

יישום

יש למרוח על ברזל הזיון החשוף והנקי במלוא היקפו באמצעות מברשת צבע רכה. יש ליצור שכבה עבה של כ-2 מ"מ - ע"י ביצוע מריחה בשתי שכבות, ולחכות 30 דקות לאחר כל שכבה בטמפרטורה של 20 מעלות. בטמפרטורות נמוכות יותר יש להמתין זמן רב יותר. יש לאפשר לתערובת ה-THORO STRUCTURITE PRIMER להתייבש במשך שעתיים לפני מריחת חומר לשיקום בטון.

דגשים

אין ליישם אם הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות צלזיוס או אם היא צפויה לרדת מתחת ל-5 מעלות צלזיוס ב-24 השעות הקרובות. אין ליישם על משטחים קפואים או מכוסים בכפור. יש להגן מפני הגשם עד שהחומר יתייבש


אזהרות והוראות בטיחות

THORO STRUCTURITE primer מבוסס צמנט ולכן עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים.
יש ללבוש כפפות ומגן עיניים. מומלץ להשתמש במסכות אבק. במקרה של התזה בטעות של החומר על העור והעיניים, יש לשטוף במים נקיים באופן מיידי. במקרה של גירוי מתמשך יש לפנות לעזרה רפואית. במקרה של בליעה יש להגיש מים לשתייה ולטפל בתסמינים. יש לפנות לעזרה רפואית.

שקי ניר במשקל 25 ק"ג מסודרים על משטח עץ ועטופים בניילון. במשטח 40 שקים

אריזה

יש לאחסן את שקי הדיס באריזה המקורית, במקום יבש ומקורה, בטמפרטורה 5-35 מעלות צלסיוס. חיי מדף 24 חודשים כאשר החומר סגור באריזה המקורית ובתנאים המומלצים. אין להשתמש במוצר כאשר השק היה פתוח יותר מאשר חודש אחד.

אחסון

יש לאחסן את כל החומרים במקום מכוסה ולא על הקרקע. יש להגן מפני מקורות לחות וכפור. יש להשתמש קודם בסחורה הישנה ביותר במלאי על מנת שלא לחרוג מחיי המדף.

THORO STRUCTURITE primer מבוסס צמנט ולכן עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים.
יש ללבוש כפפות ומגן עיניים. מומלץ להשתמש במסכות אבק. במקרה של התזה בטעות של החומר על העור והעיניים, יש לשטוף במים נקיים באופן מיידי. במקרה של גירוי מתמשך יש לפנות לעזרה רפואית. במקרה של בליעה יש להגיש מים לשתייה ולטפל בתסמינים. יש לפנות לעזרה רפואית.

בטיחות

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן:

הערות כלליות

www.tambour.co.il

לקבלת הוראות וגיליון בטיחות יש לפנות למוקד המומחים של טמבור *6477

