



טיח על בסיס גבס ליישור והחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים

תכונות

יוצר שכבה אחידה וחזקה בעלת מרקם חלק. מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד. ניתן ליישום מעובי 3 מ"מ עד 20 מ"מ בשכבה אחת. מיושם בשיטה המכנית, בהתזה בקצב מהיר. מתקבל קיר חלק, מוכן לצבע.



VOC FREE



גימור חלק במיוחד



נוח ליישום



חוזק מכני גבוה



שימושים

טיוח תקרות וקירות פנים במרחבים מוגנים (ממ"דים). לשימוש פנימי.

תקנים

נושא ת"י 3970.



קוד מוצר 670101202500

נתונים טכניים*

משקל מרחבי - תערובת יבשה	0.9-1.0 ק"ג/ליטר
מוליכות תרמית סגולית	W/mc ⁰ 0.28
חוזק הדבקה לבטון	גדול מ-0.5 מגפ"ס
חוזק לחיצה	גדול מ-3 מגפ"ס
חוזק כפיפה	גדול מ-1 מגפ"ס
עמידות באש (התלקחות על פי ת"י 755)	A1 (חומר לא דליק)
טמפרטורת יישום	5°c-35°c
משך השמישות לעבודה	כ-50 דקות
גוון	ורוד
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

סידן גופרתי, סיד, חולות מובחרים, תוספים אורגניים.

הכנת שטח

המתנינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.

יש לוודא שהשטחים המיועדים לטיח ישרים ומתאימים לתקן סטיות ת"י 789. הסירו שכבות חלשות, בליטות, לכלוך וגופים זרים, וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל ביישום. 24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות בעזרת לחץ מים משמן, גריז, אבק, מלחים ומי צמנט.

במידה והתשתית היא בטון חלק או תקרה, יש ליישם על גבי הבטון פריימר מסוג פוליבונד 898 של טמבור באמצעות מברשת/רולר ומיד לאחר מכן יש ליישם את הטיח לממ"ד, כל עוד הפריימר דביק (בדיקת אצבע), ולא יאוחר מ-12 שעות לאחר מריחת הפריימר.

הכנת התערובת

שפכו כ-12.5 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתנינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

בצורה ידנית: יש שום הטיח נעשה בעזרת כף טיחים וסרגל אלומיניום. החלקה תבוצע על ידי מרית (מאלג).
בצורה מכנית: התאימו את כמות המים למכונה, כך שתערובת טיח הגבס המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה סמיכה מדי.

התיזו את הטיח בצורה אופקית בניצב לקיר, במרחק התזה של כ-10-15 ס"מ מהקיר, לקבלת שכבה אחידה ורציפה.

מרחו את הטיח באמצעות סרגל אלומיניום בצורת h באורך 1.8 מטר לשכבה אחידה, על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים. לשליטה על עובי הטיח ולקבלת קיר ישר במיוחד, מומלץ להיעזר במייקים.

הטבעת רשת בממ"ד: יש להטביע רשת טיח תקנית לממ"ד של טמבור בתוך שכבת ההחלקה (2 מ"מ אחרונים). סוג הרשת ומיקומה לפי דרישות ת"י 505 המשתנה מעת לעת. יש להתעדכן עם מוקד המומחים של טמבור.

החלקת הטיח נעשית אחרי ייבוש מלא של הטיח במשך כ-24 שעות. מרחו טיח גבס בעובי של כ-2 מ"מ על גבי הטיח הקיים. המתנינו כ-10-15 דקות (בהתאם למוג האוויר), ושפשו את הטיח עם ספוג בתנועות סיבוביות. מיד לאחר השפשוף החליקו את הטיח עם מרית.

להחלקה סופית וקבלת פני שטח חלקים במיוחד, חזרו על פעולה זו תוך הרטבת הטיח באמצעות ספוג טבול במים, והדקו הידוק נוסף במרית.

לאחר ייבוש מלא של הטיח, המערכת מוכנה לתשתית צביעה של טמבור. יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם גבס מתחת לגובה הפאנל.
- יש לוודא שאין מגע ישיר בין הריצוף וטיח הגבס.
- אין לערבב חומרים על בסיס צמנט עם מוצר זה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il