

חומר איטום צמנטי חד-רכיבי גמיש במיוחד לאיטום קירות ורצפות

תכונות

איטום גמיש במיוחד על בסיס צמנט. ממברנה גמישה, המגשרת על סדקים נימיים. מתאים לאיטום חיובי ושילי. מאפשר מעבר אדי מים. אדהיזה גבוהה לדבק קרמיקה. יישום נוח בהברשה והתזת איירלס. מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.



VOC FREE



איטום מתחת לאריחים



בריכות שחיה



גמיש במיוחד



שימושים

איטום קירות, רצפות, יסודות של מבנים, מרפסות, חדרים רטובים, ברכות שחיה, אדניות ותעלות ניקוז. מתאים לתשתיות מינרליות סופגות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר לחציצה בין הגבס לצמנט).

תקנים

נושא ת"י 6422. מתאים לדרישת ת"י 26 לבטון ומפמ"כ לעמידות בלחץ מים. יישום בהתאם לדרישות ת"י 1555.



קוד מוצר 670511202500 – אפור / 670510202500 - לבן

נתונים טכניים*

1 ק"ג/מ"ר לשכבה (סה"כ 2 ק"ג למ"ר בעובי 2 מ"מ)	תצרוכת אופיינית
1.0 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
0.3 מ"מ	גודל גרגר מרבי
$W^{24} \leq 0.5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	מקדם ספיגה נימית
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק במתיחה לאחר 28 ימים
גדול מ-0.75 מ"מ	גישור על פני סדקים
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הדבקות במתיחה
S2 לפי ת"י 4004 חלק 1	עיבוי רוחבי
לא עברו מים	חדירת מים בלחץ חיובי של 7.0 אטמוספירות במשך 24 שעות
לא עברו מים	חדירת מים בלחץ שלילי של 1.5 אטמוספירות במשך 24 שעות
קטן מ-2.0 m Sd	מעבר אדי מים
כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°c-35°c	טמפרטורת יישום
אפור, לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

לפני תחילת העבודה, הסירו בליטות (אבן, ברזל). נקו היטב את התשתית מלכלוך, אבק, שמן וכל גורם העלול לגרום לכשל ביישום. מלאו כל שקע באמצעות חומר שיקום סטרקצ'ורייט 100.

הכנת התערובת

שפכו כ-9-8.5 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

הרטיבו קלות את המשטח המיועד לאטימה עד שיהיה לח אך לא רווי.

שכבת איטום ראשונה: מרחו שכבת איטום באמצעות מברשת מתאימה, בכמות של כ-1 ק"ג/מ"ר ובעובי 1 מ"מ.

שכבת איטום שנייה: זהה לשכבה הראשונה. יש ליישם 4 עד 8 שעות לאחר ייבוש שכבת האיטום הראשונה (בהתאם למזג האוויר). יישמו בצורת שתי וערב עד לכיסוי מלא של השכבה הראשונה.

סה"כ לפחות 2 ק"ג/מ"ר לשתי השכבות.

יישום במכונת התזה: בהתאם לסוג המכונה. השתמשו בפיייה בקוטר 4-6 מ"מ בלחץ של 3.0-5.0 בר.

כדי לגשר על סדקים, ניתן להטביע בין שכבה לשכבה רשת פיברגלס עמידה באלקאלי.

אשפורה: יום לאחר גמר היישום יש להתחיל באשפורת האיטום על ידי הרטבה במים, ולהמשיך את תהליך האשפורה במשך שלושה ימים. בקיץ יש להתחיל באשפורה כבר ביום היישום.

כדי לגשר על סדקים ניתן להטביע בין שכבה לשכבה רשת פיברגלס עמידה באלקאלי.

בדיקת הצפה: לפני המשך ביצוע השלבים מומלץ לבצע בדיקת הצפה. על הבדיקה להתבצע 4 ימים מסיום האשפורה.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- לשימוש בקירות גבס יש להתייעץ תחילה עם מוקד המומחים של טמבור.
- לאחר איטום אדניות, יש להמתין 4 ימים לפני שממלאים אותן במים.
- אין ליישם בימי שרב או כאשר צפויים גשמים בטווח של 24 שעות מגמר הביצוע המתוכנן.
- המוצר אינו מגשר על תפרי התפשטות מבניים.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת למחרת גמר יישום החומר ולא יותר מ-72 שעות לאחר מכן.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il