



אוטם פוליאוריתני המיועד לאיטום תפרי התפשטות וחיבורים במבני בטון עמיד לקרינת UV ותנאי מזג אוויר ישראלי לשימוש פנימי וחיצוני

קוד מוצר: 98316XXX

תכונות:

אוטם פוליאוריתני חד רכיבי בעל גמישות גבוהה. כושר הידבקות גבוה למגוון רב של תשתיות בניה. אינו מכתיים אבן טבעית ושיש. בעל עמידות מצוינת. בעל עמידות גבוהה. ניתן לצביעה לאחר ייבוש מלא. זמין בגוונים לבן, אפור, בז'.

שימושים:

איטום ומילוי תפרי התפשטות בחזיתות מבנים, מרפסות וברבי קומות. מתאים במיוחד לשיטת ברנביץ'. כושר הידבקות מעולה לבטון, מתכת, פלסטיק, אבן טבעית, עץ, שיש, גרניט פורצלן. לאיטום מרפסות.

נתונים טכניים:

| | |
|----------------|--------------------------------|
| זמן קליפה | 15-20 דקות (כתלות במזג האוויר) |
| זמן התקשות | 3-4 מ"מ ליום |
| עמידות בטמפ' | -10-70°C |
| התארכות מירבית | 700% |
| טמפ' יישום | 5°C-35°C |
| גודל אריזה | נקניק 685 גרם נטו |

תצורת משוערת:

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| רוחב התפר | 10 מ"מ | 15 מ"מ | 20 מ"מ | 25 מ"מ | 30 מ"מ |
| עומק התפר | 8 מ"מ | 8 מ"מ | 10 מ"מ | 12 מ"מ | 15 מ"מ |
| אורך המילוי באמצעות נקניק של 600 גרם | 7.5 מ' | 5 מ' | 3 מ' | 2 מ' | 1.3 מ' |

הכנת השטח:

על התשתית להיות נקיה, יבשה וחופשיה מחלקים רופפים, לכלוך, אבק, שמן, מי צמנט, קליפת בטון או כל גורם מזהם אחר. יש לשטוף במים את תפרי ההתפשטות 24 שעות לפני ביצוע היישום. בשימוש על בטון יש להמתין 28 יום מגמר יציקת הבטון.

אופן השימוש:

שימוש בגליל (נקניק): יש לחתוך את הקצה העליון של הגליל הגמיש, להתאים את פיית הפלסטיק לקצה הגליל הגמיש ולהכניס את הגליל לאקדח היישום כאשר הקצה המחורר מכונן לפיית האקדח. יש להפעיל את האקדח לצורך הכנסת החומר אל התפר עד למילוי מלא של התפר.

דגשים:

- המוצר אינו מתאים לזכוכית, פוליאתילן, פוליקרבונט, גומי, ביטומן או כל תשתית המכילה סולבנטים.
- ניתן לצבוע מעל אוטם פוליאוריתני מערכת צבע מסוג רב גמיש מתוצרת טמבור בלבד.
- צביעה במערכות צבע שאינן גמישות ואשר אינן מסוגלות להתכווץ ולהתפשט ביחד עם האוטם הפוליאוריתני, מועדות לסדיקה וקילוף.
- המוצר אינו מתאים לבריכות שחיה ומאגרי מים.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 06.11.2023