



חומר איטום והדבקה. להדבקה מיידית ועוצמתית במיוחד

קוד מוצר: 983934000029

תכונות: הדבקה מיידית וחזקה במיוחד.

לאחר התייבשות מלאה יכול לשאת אלמנטים במשקל עד 300 ק"ג.
הדבקה עמידה בפני לחות.
קל ליישום.
ללא ממש ואיזוציאנטים.
טיקסטרופיה מצוינת.
בעל עמידות UV מעולה.
בעל עמידות טובה בפני מים, ממיסים אליפטיים, שמנים מינרליים, שומנים.
ניתן לצביעה (כולל צבעים על בסיס מים).
גוון לבן.

שימושים: מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

להדבקת חומרים כבדים עד 25 ק"ג לס"מ רבוע של דבק.
מתאים להרכבה ולהדבקה של חומרים כגון בלוקים, פלדה, בטון, מתכות, אלומיניום, עופרת, אבץ, חומרים פלסטיים, עץ, שיש, קרמיקה, פורצלן, זכוכית, מראות וכלים סניטריים.
איטום זכוכית ביטחון. איטום פוגות במבנים (עד 25 מ"מ).
לאיטום בחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים.
למילוי סדקים וחריצים.
לאיטום של אבנים טבעיות.
לאיטום דליפות (כולל משטחים רטובים)

נתונים טכניים:

זמן פתוח	10-5 דק'
קשיות שור	50±5
שבירה (%)	300 <
חוזק מתיחה	1,900 <
נפח ומשקל	280 מ"ל 450 גרם נטו
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
עמידות לטמפרטורה	-40 מעלות עד +90 מעלות צלזיוס

הכנת השטח: יש לוודא כי התשתית יבשה ונקיה ללא שומן, אבק, חלקים רופפים או כל גורם אחר אשר עלול לפגום בהדבקה, וללא שאריות של חומר אטימה קודם. במידה וקיימים סדקים וחריצים יש לנקותם היטב במקום החיבור משני צדדיו.

אופן השימוש: יש לחתוך את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה. יש להבריג את הפייה המצורפת ולחתוך את קצה הפיה בצורה אלכסונית. יש להשתמש באקדח מקצועי לעבודה. יש ליישם את החומר בפסים אנכיים על פני השטח. להצמיד אל התשתית ולהדק היטב. יש למקם את החומרים המיועדים להדבקה וללחוץ היטב כך שעובי הדבק יהיה 2-3 מ"מ לפחות. יש להוריד עודפי דבק בעוד החומר רטוב באמצעות מטלית לחה. ניתן להחלקה עד 10 דקות לאחר היישום. לאחר יבוש סופי ניתן לצביעה בכל סוגי הצבעים. קצב ייבוש של החומר כתלות במזג האוויר.

דגשים:

- המוצר איננו מומלץ להדבקת לשימוש עם חומרים המבוססים על זכוכית אקרילית ופוליקרבונט.
- איננו נדבק לפוליאתילן, פוליטטראפלוואוראתילן (טפלון), סיליקון ושכבות המכילות ביטומן.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 06.11.2023