



צבע אקרילי איכותי במראה יוקרתי על בסיס מים בגימור משי. בעל עמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות. לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן ישראלי 1945 ובעל תו ירוק.

תכונות: מראה יוקרתי, קל לרחיצה ולניקוי, ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים, בעל מראה קטיפתי וגימור בברק משי. נושא ת"י 1945 ובעל תו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, לוחות גבס, לוחות צמנט, בטון ועץ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 713-801 לבן, 713-802 בסיס P.

גוון: לבן וגווני פסטל ממניפת "לגעת בצבע".

גימור: משי

כושר כיסוי מחושב*: 13-14 מ"ר / ליטר עבור לבן וגווני פסטל (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתים | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים

גודל אריזה: 1 | 5 | 15 | 18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת קיר חלק יישמו **מג'יק בונד+** ועליו **בונדרול סופר** בשכבה דקה. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי: הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת **קלסימו X** או **מג'יק בונד+** וצבעו מעל התיקונים שכבת **בונדרול סופר** בשכבה דקה. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע סיד: הסירו כל צבע סיד רופף, מתקלף או שכבות עבות מדי בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת **קלסימו X** או **מג'יק בונד+**, שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק וצבעו את כל הקיר בשכבת **בונדרול סופר** בשכבה דקה. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

לוחות גבס פנימיים: ניתן לצבוע ישירות מעל ע"פ הוראות "אופן היישום". במידה ונדרש לבצע תיקונים, יש ליישם **מג'יק בונד+** על הקיר כולו ומעליו יש ליישם **בונדרול סופר** בשכבה דקה.

טיח גבס: הסירו חלקים רופפים, נקו היטב מאבק ויישמו שכבה דקה של **בונדרול סופר**.

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (בטון חודש ומעלה, טיח – 10 ימים לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל **בטרפנטין מינרלי טמבור**. המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם להכנת השטח בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור 6477*. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית (חיצוני) קיימת: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות וכן להסיר כל צבע רופף. יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל

במוקד המומחים של טמבור 6477* וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל **בטרפנטין מינרלי טמבור**, המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

נגרות בניין ודלתות עץ: צבעו שכבה אחת **שמן איטום לעץ** מדולל ב- 40%-50% **טרפנטין מינרלי**. מרחו 2 שכבות **דבק שפכטל 2000** (לשימוש פנימי) או **מרק P.V.A**. המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק.

עץ בלתי צבוע: הכינו את משטחי העץ באמצעות החלקה בנייר לטש. מלאו חורים וחריצים **במרק P.V.A**. המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה, שייפו קלות בין השכבות ונקו מאבק.

עץ צבוע במצב לא טוב: הסירו את כל הצבע בעזרת נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית או **מסיר צבע**. נקו היטב וצבעו כאמור בסעיף לעיל: "עץ בלתי צבוע".

אופן היישום: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר קצוץ שיער/מברשת/התזה: צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. דילול: יש לדלל את השכבה הראשונה בכ- 15%-20% מים וערבבו היטב. יש לדלל את הצבע לשכבות הנוספות בכ- 10%-15% מים. המתינו שעתיים לייבוש בין השכבות. בצביעה בהתזה (איירלס) יש לדלל בכ- 30% מים.

דגשים:

- * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

