



לכה שקופה להגנה על העץ ולמראה דקורטיבי, בגימור מבריק

תכונות: מותאמת במיוחד לתנאי האקלים בארץ. בעלת עמידות חוץ גבוהה ועמידות בפני לחות. מכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש וקלה ליישום. הלכה בעלת שקיפות מיוחדת השומרת על מראה העץ ומוסיפה לו ברק וגוון מרהיב.

שימושים: לכה להגנה על העץ ושיפור מראהו. מומלצת לצביעת משטחי עץ כגון: פרגולות, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, דלתות, משקופים ועוד. הלכה מתאימה לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 458-100

גוון: שקוף

ברק: מבריק (ורנית 100)

כוסר כיסוי מחושב: 15 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש: ייבוש למגע: 4 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות

גודל אריזה: 0.25 ליטר | 0.75 ליטר | 2.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע: נקו את המשטח מאבק, לכלוך, כתמי שומן ושרף המופרש מעץ. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 220 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה ורנית לעץ (עד קבלת גימור מבריק). המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 220 להסרת סיבי עץ שעשויים להתרומם לאחר צביעת השכבה הראשונה. סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

עץ ישן מצופה לכה: הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו וכן לכלוך ואבק עד לקבלת מראה העץ הטבעי. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 220 והסירו את אבק הליטוש. בעץ הצבוע בצבע או שצבוע בלכה פוליארתנית יש לבצע הסרה מלאה טרם יישום הלכה. צבעו שכבה ראשונה ורנית לעץ (עד קבלת גימור מבריק). המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 220, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

אופן צביעה:

הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך דללו ב 5-10% טרפנטין מינרלי טמבור. בחשו היטב את הצבע עד לתחתית האריזה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת: צבעו לאורך סיבי העץ.

צביעה בספוג: יש ליישם יותר שכבות על מנת להעניק לעץ את ההגנה הדרושה. צבעו מספר שכבות עד לקבלת ברק מבריק.

חשוב! יישום של לכה שקופה ישירות על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. להגנה מפני קרינת UV מומלץ ליישם שכבת לכה מגוונת כשכבה מקדימה. ככל שהגוון כהה יותר, ההגנה טובה יותר.

דגשים: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין ליישם בטווח של כ-72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לכה. כוסר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכוסר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il