

טיח לבן דוחה מים לשימוש פנימי וחיצוני



תכונות

טיח מיישר על בסיס צמנט לבן.
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
דוחה מים.
נוח ליישום.



VOC
FREE



חדרים
רטובים



חוזק מכני
גבוה



דוחה
מים

שימושים

יישום על גבי בטון וכל סוגי הבלוקים (למעט בלוקי גבס).
יישור קירות ותקרות.
תשתית להדבקת אריחים בחדרים רטובים.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י 1920.
יישום לפי דרישת ת"י 1920.



קוד מוצר 670104202500

נתונים טכניים*

1.7 ק"ג ל-1 מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
כ-1.7 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-0.5 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 יום
גדול מ-5.0 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום
גדול מ-0.7 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום
$W^{24} \leq 0.5 \text{Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	מקדם ספיגה נימית
ללא סדקים	הצטמקות מרוסנת
קטן מ-1.5m Sd	התנגדות למעבר אדי מים
כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

צמנט לבן, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. יש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים ליישום ישרים ומתאימים למתוכנן. הסירו שכבות חלשות, בליטות, לכלוך וגופים זרים, וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל ביישום. קצצו חוטי קשירה, הגנו על זיון הנראה לעין במישור היקר מפני שיתוך (קורוזיה) וסתמו חורים. 24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות משמן, גריז, אבק מלחים ומי צמנט.

הכנת התערובת

שפכו כ-4.5-4 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

על גבי בטון: יש למרוח שכבת הרבצה צמנטית 982 בעובי 4-6 מ"מ באמצעות כף טייחים ומרית חלקה (מאלג). כעבור 24 שעות יש ליישם טיח דוחה מים 914 עד לקבלת המישוריות הנדרשת על פי התקן בעובי 8-30 מ"מ.

פנים: יש לבצע עבודת טיח רגילה.

חוץ: יש ליישם שכבת הרבצה 982 בעובי 4-6 מ"מ, ולאחר 24 שעות ליישם שכבת טיח דוחה מים 914.

אשפרה: כשלושה ימים לאחר היישום יש להרטיב את הטיח במים זורמים שלוש פעמים ביום, במשך שלושה ימים. ייבוש סופי של הטיח: 28 יום.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- החומר אינו תחליף לחומר איטום, לרבות במקומות בהם עלולים להצטבר מים עומדים.
- יש לבצע טיח דוחה מים לאחר שחלפו 24 שעות.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים, לפי דרישת ת"י 1920.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת