

טיט פרימיום לריצוף אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית במבנים ציבוריים לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- נוח ליישום.
- חוזק הידבקות גבוה במיוחד.
- מתאים ליישום במבני מגורים, מבני תעשייה ומבני ציבור.



VOC
FREE



שטחי
מסחר



נוח
ליישום



חזק
במיוחד



שימושים

תערובת מוכנה המיועדת לריצוף אריחים (העומדים בדרישות ת"י 314). מתאים לתשתיות ריצוף: רצפת בטון, מדה צמנטית, חול מיוצב וסומסום. לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י MC2 6069.
יישום לפי דרישות ת"י 5566 ות"י 1555.



קוד מוצר 670313202500 – אפור / 670314202500 – לבן

נתונים טכניים*

1.6 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.6 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-5.0 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 יום
גדול מ-18.0 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 7 ימים אוויר המעבדה
גדול מ-1.0 מגפ"ס	21 + יום טבילה במים
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום
כ-60 דקות (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
אפור / לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

התשתית חייבת להיות יבשה ונקיה לחלוטין משמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל ביישום.

הכנת התערובת

שפכו כ-4.5-4 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555. פזרו את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית ומרחו באמצעות מרית (מאלג') על גבי האריח בשכבה דקה. הצמידו את האריח על גבי טיט פרימיום לריצוף 673 "רטוב על רטוב", תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטריה. הדקו באמצעות פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש. ניתן גם למרוח את האריח בדבק מסוג דבק לאריחים C2TE 808. העובי המומלץ ליישום הוא 20-40 מ"מ על גבי חול מיוצב וסומסום ו-15-30 מ"מ על גבי בטון או מדה צמנטית.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- פני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר ההדבקה אין להרטיב את האריחים במים לפחות 48 שעות.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- יש להמתין 3 ימים לפני יצירת עומס על הרצפה.
- בהדבקות על רצפת בטון או אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

www.tambour.co.il