

סילר על בסיס מים שקוף-מט לאיטום אבן סופגת, קירות ובטון טיח

תכונות

מתאים למשטחים סופגים.
 שקוף מט.
 מוכן לשימוש.
 נטול חומרים ממיסים.
 מספק דחיית מים מצוינת.
 מאפשר חדירה של אדי מים.
 מאפשר למבנה "לנשום".
 אינו משפיע על המראה ואינו יוצר קרום על המשטח.
 מונע ספיגה של מי גשם או לכלוך, ועל כן מגן על המשטח מכתמי מלח חוזהמה.



ידידותי
למשתמש



דוחה
מים



נושם

שימושים

איטום משטחים סופגים מפני מים.
 הגנה על משטחים אנכיים מפני גשם.
 איטום מישקים בין האריחים להגנה ממים.
 איטום אבן טבעית, טיח, לבנים חשופות, רעפים, בטון חשוף וכדומה.
 להגנה על משטחי שיש בלתי מלוטש מספיגת מים ולכלוך.
 ליישום על משטחים רטובים קלות.

קוד מוצר 983167400100 - 1 ליטר / 983167400400 - 4 ליטר / 983167401800 - 18 ליטר *נתונים טכניים*

צבע	שקוף
צפיפות	0.99 ק"ג/ליטר
עומק חדירה	סוג I > 10 מ"מ
ספיגת מים ועמידות בפני חומר	שיעור ספיגה > 7.5% בהשוואה לדגימה ללא ציפוי
בסיסי (לפי דרישת תקן EN 13580)	שיעור ספיגה > 10% לאחר טבילה בתמיסה בסיסית
מקדם קצב ייבוש (לפי דרישות תקן EN 13579)	סוג II < 10%
צריכה	0.2-0.4 ליטר / מ"ר בהתאם ליכולת הספיגה של המשטח
גודל אריזה	1 / 4 / 18 ליטר

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

סילוקסאן, מים תוספים.

הכנת השטח

המצע חייב להיות נקי ובעל נקבוביות פתוחות.

אופן השימוש

במשטחים אנכיים: ישמו באמצעות התזה, מברשת או רולר. שכבה אחת או שתיים כתלות במידת ספיגת התשתית. יש ליישם את השכבה השנייה כאשר השכבה הראשונה טרייה. יש ליישם על משטחים יבשים או רטובים קלות. **לאיטום מישקים בין האריחים:** כגון רובה או כוחלה, ישמו באמצעות מברשת או מגב. **להספגה:** ניתן להשתמש בסילר להספגה של חומרי בנייה כגון אריחים, לבנים וכדומה, כאשר הוא מדולל במים ביחס של 1:1 עד 1:4.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך היצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- יש לנקות את כלי העבודה באמצעות מים מיד לאחר השימוש.
- בעת היישום הטמפרטורה חייבת להיות בין 5°C-35°C.
- לשימוש מקצועי.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ו/או אשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 13.11.2023