



צבע סינתטי עליון דקורטיבי אטום, לעץ ולמתכת בגימור זהב

תכונות: לצביעה ועיטור דקורטיבי בגימור זהב לפריטי עץ ומתכת כגון: מסגרות של תמונות, פורמייקה, גבס חנוכיות ועוד. הצבע אינו מכיל עופרת וכרוםטים. ניתן ליישם את הצבע על תשתית עץ ומתכת צבועה או בלתי צבועה

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 605-001

גוון: זהב

ברק: מטאלי מזהב

כושר כיסוי מחושב*: כ-13 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: מוכן לשימוש ואיננו דורש דילול. בהתזה ניתן לדלל עד 5% מדלל 1-32 מתוצרת טמבור

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות

ניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור

גודל אריזה: 0.25 ליטר | 0.75 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

תשתית מתכתית:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית, ולאחר מכן שטפו בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור** ולאחריו עברו עם מטלית יבשה. בצביעה על מתכת ברזלית/מגולוונת/חשופה/אלומיניום יש לשייף היטב וליישם שכבת **יסוד רב שימושי על בסיס ממש**. במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות **ממיר חלודה של טמבור**. לאחר קבלת גוון כחלחל, יש לשטוף במים ולהמתין לייבוש מלא (יש לעיין בדף הטכני של מסיר חלודה טמבור טרם השימוש).

צבעו 1-2 שכבות **יסוד רב שימושי על בסיס ממש** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של **פוליאור זהב**.

תשתית עץ ופורמייקה:

על גבי עץ ולעיסור אביזרים עם צבע קיים (תשתית תקינה שאינה מתקלפת) ניתן לצבוע ישירות ללא יסוד. יש לשייף קלות לפני היישום ולנגב את אבק השייף. עץ לא צבוע: יש לשייף ולנקות את אבק השייף. לעמידות טובה יותר ניתן ליישם יסוד רב שימושי. בשימוש על עץ חדש יש לוודא כי הינו יבש ואינו מפריש שרף.

גבס:

יש ליישם שכבת יסוד רב שימושי על בסיס ממש ולאחר מכן 1-2 שכבות פוליאור זהב.

אופן צביעה: הצבע מוכן לשימוש. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. יש ליישם 2-3 שכבות דקות בכמות

של כ-10-13 מ"ר לליטר לשכבה, עובי פילם גבוה עלול לגרום לתופעות שטח ועיכוב ייבוש

צביעה במברשת / רולר: מוכן לשימוש.

צביעה בהתזה רגילה: התיזו בלחץ 4 אטמוספירות. דללו עד 5% מדלל 1-32 מתוצרת טמבור.

דגשים: *כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים

שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות.

אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 12.2025