



## שפכטל על בסיס גבס לביצוע תיקוני סדקים והחלקת קירות כהכנה לצבע לשימוש פנימי

### תכונות

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- נוח ליישום.
- ליטוש קל לאחר ייבוש.
- גימור חלק במיוחד.
- התייבשות מהירה.
- מתאים כתשתית לכל סוגי צבעי הפנים.



VOC  
FREE



נוח  
ליישום



מהיר  
ייבוש



גימור חלק  
במיוחד



### שימושים

סתימת חורים וסדקים.  
החלקת קירות והכנה לפני מערכת צבע.  
לשימוש פנימי.

### תקנים



קוד מוצר 67020120XXX

נתונים טכניים\*

משקל מרחבי	0.8 ק"ג/ליטר
חוזק הידבקות לבטון	כ-0.4 מגפ"ס
משך שמישות לעבודה	מעל 45 דקות
גוון	לבן
גודל אריזה	שק, 1 / 5 / 15 ק"ג

\*בתנאי מעבדה

### הרכב החומר

סידן גופרתי, חולות מובחרים, תוספים אורגנים פחות מ-1%.

### הכנת השטח

נקו את התשתית ביסודיות מאבק, לכלוך וחלקים רופפים, כך שהחורים המיועדים לתיקון יהיו נקיים ומוכנים ליישום החומר.

הכניסו למכל ½ ק"ג צלוטיט וצרו גומה. הוסיפו כ-250 גרם מים וערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. ניתן להוסיף מים או אבקה כדי לקבל את הסמיכות הרצויה. אין לערבב כמויות הגדולות מחצי ק"ג ללא ערבול מכני.

### אופן השימוש

**סתימת סדקים וחורים:** הרטיבו את השטח בעזרת מטלית לחה, מרחו ומלאו את החורים והסדקים בחומר באמצעות שפכטל. לאחר ייבוש מלא, החליקו בנייר לטש עדין לקבלת קיר חלק.  
**החלקת קירות:** מרחו שכבה אחידה על כל הקיר בעזרת מרית (מאלג') והמתינו לייבוש. לאחר ייבוש, החליקו בנייר לטש עדין. לפני ביצוע צבע אקרילי מסדרת סופרקריל, חובה להשתמש בבונדרול סופר של טמבור.

### אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

### דגשים

- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי

### הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

### שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)