

שפכטל חוץ להחלקת בטון, טיח וכהכנה לצבע

תכונות

- קל להחלקה.
- חזק במיוחד.
- נוח לעבודה.
- עמידות גבוהה למים.
- רמת גימור עדינה וחלקה.



שימושים

החלקת קירות, תקרות בטון, טיח והכנתם לצבע. מילוי חורים, תיקוני פגמים בבטון. ניתן להגיע עד כ-7 מ"מ עובי בשתי שכבות. לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י 1920.
יישום בהתאם לדרישות ת"י 5075 לממ"ד.



קוד מוצר 670135202500 – לבן / 670136202500 - אפור

נתונים טכניים*

| | |
|----------------------------------|--|
| תצרוכת אופיינית | 1.2 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ |
| משקל מרחבי לאבקה | 1.2 ק"ג/ליטר |
| חוזק בכפיפה לאחר 28 ימים | גדול מ-1.0 מגפ"ס |
| חוזק בלחיצה לאחר 28 ימים | גדול מ-2.0 מגפ"ס |
| חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים | גדול מ-0.5 מגפ"ס |
| מקדם ספיגות נימית | $W^{24} \leq 0.5 \text{Kg.m}^2.\text{h}^{0.5}$ |
| משך השמישות לעבודה | כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה) |
| טמפרטורת יישום | 5°C-35°C |
| גוון | לבן, אפור |
| גודל אריזה | שק, 25 ק"ג |

*בתנאי מעבדה



צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת השטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. וודאו שהשטחים המיועדים להדבקה ישרים ומתאימים לתקן סטיות. הסירו שכבות חלשות, בליטות, לכלוך, גופים זרים וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל ביישום. קצצו חוטי קשירה, הגנו על זיון הנראה לעין במישור הקיר מפני שיתוך (קורוזיה) וסתמו חורים. 24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות משמן, גריז, אבק מלחים ומי צמנט.

הכנת התערובת

שפכו כ-8.5-8 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את תכולת השק. ערבלו במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

מרחו על גבי התשתית באמצעות מרית (מאלג') שכבה אחידה והמתינו 2-4 שעות בהתאם למזג האויר. מרחו שכבה שנייה לקבלת קיר חלק ומוכן לצבע.

אשפרה: כשלושה ימים לאחר היישום יש להרטיב את השפכטל במים זורמים שלוש פעמים ביום במשך שלושה ימים. לאחר 3-7 ימים (בהתאם למזג האויר) ניתן ליישם מערכות צבע של טמבור. לפני שימוש במערכות צבע, יש ליישם יסוד קושר של טמבור.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין להותיר שפכטל חשוף, ויש ליישם שכבת צבע עליון בגמר הביצוע.
- במערכת צבע מסוג רב גמיש או שליכט צבעוני, יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il