



קצף פוליאוריתן מעבב בעירה B1

קוד מוצר: 983271200075

תכונות: קצף עמיד בעירה לשימוש בקשית.

מתקשה באוויר הלח.
 בידוד תרמי ואקוסטי גבוה.
 הדבקה מעולה לרוב התשתיות (מלבד PE, PP, וטפולון).
 עומד בדרישות התקן הגרמני Fire class B1 (DIN4102-Part 1).
 נבדק לעמידות באש עפ"י EN 1366-4:2006 + A1:2010.
 תכונות מעולות למילוי וקיבוע מסגרות ומשקופים.
 בעל מבנה יציב לאורך זמן.
 ניתן לחיתוך ולצביעה לאחר התקשות.

שימושים: להדבקה, מילוי ובידוד.

למילוי מרווחים בקירות, תקרה ורצפה כמעבב בעירה ועשן.
 לבידוד, התקנה וקיבוע משקופי חלונות ודלתות.
 איטום כל הפתחים בגגות.
 הדבקת חומרי בידוד למבנה הגג.
 בידוד תרמי ואקוסטי.
 שיפור הבידוד התרמי במערכות קירור.

נתונים טכניים:

פוליאוריתן	הרכב כימי
לחות באוויר	מנגנון התקשות
כתום בהיר	צבע
27 ± 3 ק"ג/מ"ק	צפיפות
4-6 דקות	היווצרות קרום
15-30 דקות	זמן חיתוך
B1	עמידות בעירה
עד +100 מעלות צלזיוס	עמידות טמפרטורה
40-45 ליטרים (750 מ"ל)	התפשטות נפחית
750 גר' ברטו x 12 יחידות בקרטון	אריזה

הכנת השטח: יש לוודא כי משטח היישום מוצק, נקי, יבש וללא אבק, שמן ושומן. המשטחים חייבים להיות לחים לפני יישומו של קצף פוליאוריתן.

אופן השימוש: יש לאחוז את המיכל במצב הפוך ולנער במשך דקה לפני השימוש. יש להבריג את הפיה למיכל ולהתיז את החומר כאשר המיכל הפוך. יש להתיז חצי מכמות שטח החלל.

דגשים:

- הטמפרטורה המומלצת לשימוש של אריזת קצף פוליאוריתן היא 20-25 מעלות צלזיוס.
- יש לנער את השפופרת כ-30 שניות לפני השימוש.
- לשימוש מקצועי.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 11.02.2024