



קוד מוצר:  
548-001

### תיאור המוצר:

צבע מתקלף שקוף למחצה חד-רכיבי המבוסס על שרף ונילי בעל ייבוש אוויר.

### תכונות מיוחדות:

ניתן להסרה בקלות ע"י קילוף הצבע היבש מהמתכת, ניתן להסרה במדלל מתאים ללא הגבלת זמן.

### שימושים:

הגנה אנטיקורוזיבית זמנית על מוצרים מתכתיים או על שטחים חלקים ללא יכולת ספיגה, עד לחשיפתם ולצביעתם במערכת קבועה כגון: הגנה על חלקים שעברו עיבוד שבבי או משטחי זכוכית ושמירה על פני שטח חלקים ונקיים. **אין ליישם על שטחים צבועים.**

### נתונים טכניים:

**גוון:** שקוף למחצה בגוון כחול

**ברק ב-60°:** משי

**אחוז מוצקים בנפח:** 17%

**עובי פילם יבש לשכבה:** 12-30 מיקרון. ככל שעובי הציפוי גבוה הוא קל יותר לקילוף. עובי הפילם הסופי נחוץ להסרה קלה של הציפוי, תלוי בסוג התשתית. רצוי לבצע ניסוי בפועל בקנה מידה קטן ע"מ לקבוע את עובי הפילם האופטימאלי. לא מומלץ ליישם על ניקוי אברזיבי

**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 1.4-5.6

**מדלל מומלץ:** 5-45

**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע\*: 15 דקות | זמן המתנה בין שכבות: 6 שעות | זמן ייבוש סופי: 6 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

הסרת חלודה בניקוי מכאני ע"י חספוס עדין ככל האפשר. אין ליישם על שטח שעבר התזת גרגירים או שטח מחוספס עם פרופיל מעל 10 מיקרון. לאחר הסרת השכבה המתקלפת יש לשטוף את השטח שנחשף במדלל להסרת זיהומים כגון: אבק ושומנים.

### שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	5-45	15% - ט
התזה רגילה	3-4	5-45	25% - ט

**מדלל לניקוי:**  
מדלל 4-5.

**הערות בקשר לצביעה:**  
לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

**אמצעי זהירות:**  
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר.  
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**  
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.  
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  
למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477  
\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\*ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.