



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

קוד מוצר:
477-001

תיאור המוצר:

צבע יסוד סינתטי עשיר אבץ חד-רכיבי בעל עמידות אנטיקורוזיבית מעולה.

תכונות מיוחדות:

- מקנה לברזל הגנה אנטיקורוזיבית מעולה ע"י מנגנון הגנה קטודית.
- ניתן לצביעה על ברזל כשהסרת החלודה נעשית רק באמצעים מכאניים.
- מעכב התפשטות חלודה קיימת.
- עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוניים.
- עמיד בחום לטמפרטורות עד - 200° C.

שימושים:

מתאים לתיקוני ריתוך של חלקי קונסטרוקציה מגולוונים.

נתונים טכניים:

גוון: אפור

ברק ב- 60° מט

אחוז מוצקים בנפח: 50%

עובי פילם יבש לשכבה: 30-50 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 10-16.6

מדלל מומלץ: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** 30 דקות | זמן המתנה בין שכבות: 24 שעות | זמן ייבוש סופי: 24 שעות

חיי מדף: 16 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

ניקוי אברזיבי לדרגה של Sa-2.5, לחילופין, ניקוי מכני במברשת פלדה להסרת החלודה הרופפת (עדיף הראשון). לעמידה בפני חום יש ליישם צינקוט בשתי שכבות דקות, כל שכבה כ-30 מיקרון יבש ולהמתין כשבוע עד החימום הראשוני.

מערכת הצבע:

צבע עליון: לקבלת עמידות גבוהה יש להשתמש בשילוב עם צבע עליון "סופר עמיד". לטמפרטורות מעל- 180° C יש ליישם סיליקון אקרילי או אלומיניום סיליקוני.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	-	טרפנטין מינרלי	5%

15-20%	18 או 1-32	1.6	2	התזה רגילה
--------	------------	-----	---	------------

מדלל לניקוי:
טרפנטין מינראלי טמבור.

הערות בקשר לצביעה:
לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. יש לפתוח המכסה בזהירות מפני האפשרות להיווצרות גזים בלחץ בתוך קופסת הצבע

אמצעי זהירות:
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477
*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
**ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.