



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

קוד מוצר:  
419-002

**תיאור המוצר:**  
צבע סינתטי יסוד ועליון מט לקולטי שמש.

**תכונות מיוחדות:**  
- מצטיין בעמידות בחום עד- $120^{\circ}\text{C}$  ובייבוש מהיר.  
- מצטיין בקליטת חום מקרני השמש.

**שימושים:**  
מיועד כצבע לקולטי שמש.

**נתונים טכניים:**  
**גוון:** שחור  
**ברק ב- $60^{\circ}$ :** מט  
**אחוז מוצקים בנפח:** 50%  
**עובי פילם יבש לשכבה:** 25 מיקרון  
**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 20  
**מדלל מומלץ:** מדלל 1-32  
**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע\*\* : שעה | זמן המתנה בין שכבות: 24 שעות | זמן ייבוש סופי: 24 שעות  
**חיי מדף:** 24 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**  
הסרת כל חומר זר מפני השטח לפני תחילת הצביעה וחספוס באמצעות התזת גרגירים או באמצעים מכאניים או טיפול כימי מאושר.  
יישום: 1-2 שכבות בעובי כולל של כ-50 מיקרון.

**שיטת הצביעה:**

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	-	1-04	עד - 10%
התזה רגילה	2	1.6	1-32	עד - 20%

**מדלל לניקוי:**  
מדלל 1-32.

**הערות בקשר לצביעה:**  
לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

**אמצעי זהירות:**  
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': -9877483 04 וכן על גבי תווית המוצר.  
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**  
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.  
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  
למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477  
\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\*ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.