



פח למוצר דו-רכיבי

התזה

### קוד מוצר:

386-314 : חלק א'

385-347 : חלק ב' מקשה 430 ליסוד לבן

### תיאור המוצר:

יסוד פוליאורתני דו-רכיבי לבן המתאים ליישום על תשתיות עץ.

### תכונות מיוחדות:

- מוצר תיקסוטרופי בעל מבנה ראולוגי המאפשר מילוי וכיסוי מעולים.
- ניתן להשמה באקדח אוויר ואיירלס או וילון.
- לובן גבוהה.
- קל לשיוף.
- מתאים במיוחד ללוחות ניצבים (אינו רגיש לנזילות).
- ייבוש מהיר.

### שימושים:

- משמש כיסוד למילוי וכיסוי לקבלת איכות גימור ברמה גבוהה של תשתיות עץ/MDF הכוללים: רהיטים, כסאות, מטבחים ועוד.

### נתונים טכניים:

גוון: לבן

ברק ב-60°: משי

משקל סגולי: 1.52 ± 0.03

צמיגות לפני השמה-שניות 8 dincup 40"±5

אחוז מוצקים משקלי: 76 ± 2

גר' למ"ר: 100-300 גר'/מ"ר.

מס' שכבות נדרשות: 1-2 שכבות

כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר): 3.3-10

מדלל מומלץ: 11 רגיל, 10 איטי (לקיץ) 20-30%.

זמן המתנה בין שכבות: 60 דקות

זמני ייבוש:

ייבוש לצביעת גמר	ייבוש למגע	ייבוש לאבק
12 שעות	30 דקות	15 דקות

לצבע דו-רכיבי:  
יחסי ערבוב משקלי:

אורך חיי התערובת	אחוז דילול	חלק ב' - מקשה 430	חלק א' - יסוד פוליאורתן
120 דקות	קיצ: מדלל 10/חורף: מדלל 11 בין 20-30%	40 יחידות בנפח	100 יחידות

**אורך חיי הצבע לאח ערבוב: 2 שעות**  
**חיי מדף: 18 חודשים**

#### הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש לשייף היטב את השטח לפני צביעה. יש ליישם 1-2 שכבות של צבע היסוד (זמן המתנה בין השכבות כשעה).  
**ערבוב חלק א' עם חלק ב':** פתח בזהירות את הקופסה יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. יש להוסיף מדלל (כ 20-30%) על מנת להביא את התערובת לצמיגות רצויה

#### שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל לחורף וקיץ	אופן הצביעה
20-30%	10 (איטי) / 11 (רגיל)	התזה

#### מדלל לניקוי:

מדלל 21 או 11 (ניקוי מידי של כל ציוד הצביעה).

#### הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין לצבוע על תשתית לחה. לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לחה עלולה לגרום להלבנה, רתיחה ואיבוד אדהזיה.

#### אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.  
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה- אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

#### הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות

לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.  
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-  $25^{\circ}C$  ו 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018