



פח למוצר חד-רכיבי

התזה

### שמן טיק להגנה לעץ גושני

**קוד מוצר:**  
386-666

#### תיאור המוצר:

שמן טיק הינו תערובת שמנים ייחודית, שקופה, מוכנה לשימוש. המוצר מיועד לצביעה של עץ גושני (ריהוט גן). מיועד לשימוש בסביבה פנימית וחיצונית.

#### תכונות מיוחדות:

- דוחה מים.
- למוצר כושר חדירה מלאה לתשתית העץ, תוך שמירה על מראהו הטבעי (לא שומני!).
- עמידה טובה לקרינת UV (מכיל מסנני UV מולקולריים).
- עמידות טובה לסביבה אטמוספרית עירונית וימית.
- מתאים להשמה במברשת והתזת אוויר.
- נטול מתכות כבדות.

#### שימושים:

משמש לאיטום ושמירה על עץ גושני כגון: ריהוט גן.

#### נתונים טכניים:

**גוון:** שקוף

**ברק ב-60°:** מט, נספג לעץ.

**גר' שמן למ"ר:** 80-120 גר'/מ"ר

**מס' שכבות להשגת העובי:** 2-3 שכבות. יש להמתין 4-6 שעות בין השכבות וללטש קלות בין שכבה לשכבה בנייר לטש 220.

**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 8.5-12.8

**מדלל מומלץ:** אין צורך בדילול

**זמני ייבוש:** זמן המתנה בין שכבות: 4 שעות לפחות | זמן ייבוש מלא: 24 שעות

**חיי מדף:** 18 חודשים

#### הכנת השטח והיישום:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה.

יש לערבב היטב את השמן לפני השימוש. לקבלת תוצאה מרבית יש ליישם בלחות נמוכה ובטמפרטורה סבירה (ולא יותר מ-35 צלזיוס).

יש לבחון את התאמת המוצר לסוגי העץ השונים לפני ההשמה על כלל האובייקט. בסוגי עץ שונים הספיגה, הנראות וההתאמה יהיו שונים מתשתית לתשתית. רק לאחר קבלת התוצאה הרצויה יש ליישם יישום מלא. יש לשייף את פני השטח לפני המשך יישום השמן. יש לחדש השמן מעת לעת לפי תנאי מזג האוויר. במקרה של יישום צבע מעל משטח שיושם בו שמן, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.

**שיטת היישום:**

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: עד 1.5".

לחץ כניסה: 3 אטמוספרות.

**מדלל לניקוי:**

טרפנטין.

**הערות בקשר לצביעה:**

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך היישום.

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 6477\*

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\*ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.

עודכן 13.11.2018