



קוד מוצר:

649-021: חלק א'-אדום

649-033: חלק א'-קרם

649-022: חלק ב' משותף

תיאור המוצר:

יסוד אפוקסי אנטיקורוזיבי דו-רכיבי, רב-עובי (א'+ב'), המבוסס על שרפים אפוקסיים מיוחדים.

תכונות מיוחדות:

הגנה אנטיקורוזיבית וכושר התחברות מצוינים לברזל, נירוסטה אלומיניום וגיליון (לאחר שטיפה גרגירים או חספוס מכאני).

שימושים:

מומלץ לשימוש כצבע יסוד על ברזל, המצוי במגע מתמיד עם מוצרי דלק, מים, שמנים וכדו'. משמש גם כיסוד אנטיקורוזיבי למערכות ימיות. EA-9 משמש כיסוד למערכות המיועדות להגנה בפני כימיקלים ומתאים כציפוי פנימי במכלי דלק.

נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

גוון: קרם, אדום

ברק ב- 60°: מט

אחוז מוצקים בנפח: 41%

עובי פילם יבש לשכבה: 40-70 מיקרומטר

כושר כיסוי מחושב לשכבה * (מ"ר לליטר): 5.8-10.1

מדלל מומלץ: מדלל 4-100

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** : שעה | זמן המתנה בין שכבות: מינימום: 16 שעות/ מקסימום: 3 חודשים.

זמן ייבוש קשה : 24 שעות זמן ייבוש סופי 7 ימים

יחס ערבוב במשקל בהתאמה : א:ב = 1:12

יחס ערבוב בנפח בהתאמה : א:ב = 1:9

זמן המתנה לפני הצביעה: 30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 8 שעות

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים.

תנאי אחסון : יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

פלדה:

ניקוי אברזיבי לדרגה Sa-2.5 לעומק חספוס של 60 מיקרון.

אלומיניום, גלון, נירוסטה:

חספוס באמצעות התזת גרגירים תקינים ומשוננים לעומק חספוס של 20 מיקרון לפחות או ליטוש במלטשת סיבובית בנייר לטש P-120 עד לעמימות מלאה של המראה המקורי.

צבעים עליונים אפשריים:

ניתן ליישם צבעים עליונים דו-רכיביים כגון: EA 5 אקופוקסי 60, אקופוקסי 80, מולטיפסט 810, סולקוט, טופדור טמגלס,

היסוד מתאים המיוחד למערכות צבע בעובי כולל של עד 160 מיקרון

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
5-10%	4-100			הברשה/גלילה
15-20%	4-100		4-5	התזה רגילה
10-15%	4-100	0.016-0.018" / 60° C	4-5	התזת איירלס

מדלל לניקוי:

מדלל 4-100

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. עקב הרכבו הייחודי של המוצר בפגיעות מכאניות של המערכת ברוב המקרים נותרים מס' מקרונים על התשתית הממשיכים להעניק הגנה אנטיקורוזיבית לפרק זמן מוגבל אך תוך מזעור נזקים. תכונה זו חשובה למיכלים הטמונים בקרקע (למניעת ניקובם המיידית).

אזהרות והוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים.

תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עודכן: 11.08.2021