



פח למוצר דו-רכיבי

הברשה

רולר / גלילה

התזה

קוד מוצר:

579-004: חלק א'

579-005: חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע דו-רכיבי, רב-עובי, נטול מדללים המבוסס על שרפי אפוקסי-נובולק.

תכונות מיוחדות:

- בעל עמידות מעולה לכימיקלים לחומצות ולבסיסים. (בהתאם לטבלת עמידות לכימיקלים)
- בעל גמישות טובה ועמידה מעולה לשחיקה.
- המוצר נטול מדללים המאפשר השמה תוך שמירה על הסביבה ובריאות המיישם בכפוף להוראות בטיחות

שימושים:

- מתאים לצביעה פנימית של מיכלים לאחסון נפט גולמי, חומרים הידרוקרבוניים, מדללים, מי ים, מי תהליך, מי שפכים, ביתיים.
- מתאים לצביעת מאצרות ומשטחי בטון למגע אקראי עם כימיקלים.
- מתאים לשירות באווירה קורוזיבית קשה בתעשייה הכבדה ובמגע עם כימיקלים בהתאם לטבלת עמידויות.

נתונים טכניים :

הנתונים להלן : ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

גוון: לבן/ אפור- גוונים נוספים לפי דרישה. משנה מיידית את גוונו בחשיפה לאור או לשמש מבלי לפגוע בתכונות העמידות

ברק ב- 60° : מבריק עם נטייה לירידה בברק והצהבה בחשיפה לשמש או כימיקלים

אחוז מוצקים בנפח: 100%

עובי פילם יבש לשכבה למשטחים ניצבים: 150-300 מיקרון יבש

כושר כיסוי מחושב לשכבה למשטחים ניצבים * (מ"ר לליטר): 3.3-6.66

עובי פילם יבש לשכבה למשטחים אופקיים: 400-1000 מיקרון יבש

כושר כיסוי מחושב לשכבה למשטחים אופקיים * (מ"ר לליטר): 1.0-2.50

מדלל : אין מדלל

זמן ייבוש: זמן המתנה בין שכבות:

זמן המתנה מינימאלי לשכבה נוספת של טמגדד EN-100: 8 שעות/ זמן המתנה מקסימאלי לשכבה נוספת של טמגדד EN-100: 24 שעות | זמן ייבוש סופי: 7-14 ימים

יחס ערבוב בנפח: חלק א: 3 חלקים / חלק ב: 1 חלק

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 2 שעות (25°C , 65% לחות יחסית)

טמפ' שירות מרבית (באווירה אטמוספרית): תהליך רציף, 120°C

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים.
אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

פלדה: יש להסיר שומנים באמצעות שטיפה במדלל 4-100. יש להסיר כל חומר זר ולכלוכים עד לקבלת פני שטח נקיים.

יש להשחזר ריתוכים ולהחליקם, כ"כ יש להחליק קצוות חדים. לאחר מכן יש להכין את השטח באמצעות ריסוס אגרגטים לדרגה Sa-2.5 לפי התקן השבדי, ולעומק חספוס של 70 מיקרון לפחות. יישום טמגרד הולדינג פריימר HT בעובי 80 מיקרון והמשך צביעה עם טמגרד.

בטון: יש לוודא חוזק קוהזיבי של תשתית הבטון בערך העולה על 1.5 מגה פסקל. פני הבטון או חומרים צמנטיים מאושרים חייבים להיות לאחר אשפחה מלאה של 28 יום, נקיים מאבק ולכלוכים אחרים. שומנים יש להסיר באמצעות דטרגנט המלווה בשטיפה קפדנית במי ברז לקבלת פני שטח נטרליים. חספוס השטח לעומק של 200 מיקרון וקבלת פני בטון מקוריים ויציבים. ערך PH של פני השטח יהיו 6-7 PH. יישום יסוד אפיקטלק SL בעובי מקרון יבש 100-200 ושכבת טמגרד EN 100 בעובי המותר לשכבה.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה			
התזת איירלס	אירלס ביחס דחיסה 1:65	0.021-0.025"	במידה ונדרש יש לחמם לטמפ' של 25-35 צלזיוס

מדלל לניקוי: מדלל 4-100

הערות בקשר לצביעה:

בחש היטב לפני השימוש, ומדי פעם גם במהלך הצביעה- יש להשתמש במערבל מכני בלבד. אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ 10°C. מוצר זה אינו מתאים לברזל מגולוון ללא יסוד מתאים.

אמצעי זהירות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים
 *6477

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עודכן: 16.11.2021