



פח למוצר דו-גיני



הכנה



חלה/גליה



התה

**קוד מוצר:**

847-008: חלק א'- אפור  
847-005: חלק א'- אדום אוקסיד  
847-006: חלק ב'- משותף

**תיאור המוצר:**

מקשר אפוקסי רב-עובי דו-רכיבי.

**תכונות מיוחדות:**

- ניתן ליישם מעליו צבע עליון, לאחר הייבוש הראשוני ללא הגבלת זמן.

**שימושים:**

משמש כצבע ביניים רב-עובי מתחת לצבעי אפוקסי, גומי מוכלר, ויניליים, פוליאוריתן, אנטסיפאולינג ועוד. מומלץ למתקנים לאחסון מזון, קונסטרוקציות פלדה המיועדות לשרות באווירה קורוזיבית קשה, צביעת ספינות וכלי שיט מעל ומתחת לקו המים.

**נתונים טכניים:**

הנתונים להלן: ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

**גוון:** אפור 35/ אדום אוקסיד.

**ברק:** מט

**אחוז מוצקים בנפח:** 45%.

**עובי פילם יבש לשכבה:** 100 מיקרומטר

**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 4.5

**מדלל מומלץ:** מדלל 4-100

**יחס ערבוב:** במשקל א: 16 ב: 1 **בנפח א': 15 ב': 1**

**זמן המתנה לפני צביעה:** 15 דקות

**V.O.C:** 530 גרם/ליטר

**חיי מדף:** 12 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים.

**זמני ייבוש:**

זמן ייבוש (שעות)			אופן הייבוש
35° C	25° C	15° C	
0.5	1.5	5	ייבוש למגע
16	24	60	ייבוש קשה
6	8	24	ייבוש לשכבה נוספת מינימום
ללא הגבלת זמן לאנטיפאולינג 24 שעות	ללא הגבלת זמן לאנטיפאולינג 24 שעות	ללא הגבלת זמן לאנטיפאולינג 24 שעות	ייבוש לשכבה נוספת מקסימום
48	72	5 ימים	ייבוש לטבילה במי הים

- זמני הייבוש הנ"ל מתייחסים לצביעה מעל שכבת דיוונקס ללא זיהומים וללא שכבה גירית (CHALKING) האופיינית לחשיפה ממושכת לשמש ישירה.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

אפיטמדין דיוינקס N.B ייושם תמיד מעל מערכת יסוד אנטיקורוזיבית. השטח חייב להיות נקי משומנים וכל גוף זר אחר. ניתן ליישם אפיטמדין דיוינקס N.B מעל הצבעים הבאים: יסוד אפוקסי EA9, אפיטמדין סולקוט, אקופוקסי 60, אקופוקסי 80, יסוד אפוקסי עשיר אבץ, אבץ סיליקט, מולטיפסט 810. ניתן ליישם מעל אפיטמדין דיוינקס N.B את הצבעים הבאים: אנטיפאולינג, טמגלס, טמגלס PE, עליון אפוקסי EA4.

**שיטת הצביעה:**

כמות דילול בנפח (%)	מדלל	קוטר נחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
5% עד	4-100			הברשה/ גלילה
15-20%	4-100		4-5	התזה רגילה

0-5%	4-100	0.017-"/ 60-80 <sup>0</sup> 0.023	4-5	<b>התזת איירלס</b>
------	-------	--------------------------------------	-----	------------------------

**מדלל לניקוי:**  
מדלל 4-100

### הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ומידי פעם גם במהלך הצביעה. אין ליישם כאשר הטמפ' נמוכה מ-10°C.

### אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור \*6477  
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות

### הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

\* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10°C או מעל 35°C והלחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.

טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד. 8488

כתובתנו באינטרנט: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

**עודכן: 20.03.2022**