



פח למוצר דו-רכיבי

התזה

**עליון שקוף דו רכיבי לרהיטי יוקרה**
**קוד מוצר:**

חלק א' 385-630

חלק ב' -A-400 : 385-941

**תיאור המוצר:**

לכה דו-רכיבית שקופה אקרילית בברק מט המקנה למוצר מראה טבעי.

**תכונות מיוחדות:**

- עמידות מעולה לשינויי גוון של הלכה, מכיל מסנני UV.
- שמירה יעילה על הגוון המקורי של העץ.
- עמידות מעולה לשחיקה ולשריטה.
- גמישות ועמידה מיטבית לאימפקט.
- עמידות מעולה למרכיבי מזון במטבחים.
- מתאים לצביעת פרטי עץ במקלחות.
- מתאים להשמה בהתזת אוויר ובוילון.

**שימושים:**

- משמש כצבע יסוד ועליון לרהיטים כגון: שולחנות רהיטים לסלון ארונות מטבח ועוד.

**נתונים טכניים:**
**גוון:** שקוף

**ברק ב-60°:** 2-4%

**משקל סגולי:** 0.900 ± 0.010

**צמיגות לפני השמה-שניות (4 din cup):** 135 ± 5

**אחוז מוצקים משקלי:** 16 ± 1

**גר' למ"ר:** 80-120 גר'/מ"ר

**מס' שכבות נדרשות:** שכבה 1-3

**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 8.3-12.5

**יחסי ערבוב משקליים:**

אורך חיי התערובת	מדלל : קיץ: מדלל 10/חורף: מדלל 11	חלק ב' -מקשה לאקרילי A 400	חלק א' - אקרילי מראה טבעי
120 דקות	30%-40%	20 יחידות	100 יחידות



זמני ייבוש:

ייבוש לאריזה	ייבוש למגע	ייבוש לאבק
5 שעות	15 דקות	10 דקות

חיי מדף: 18 חודשים

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות נמוכה מ- 80% לחות יחסית ולטמפרטורה של עד- 35°C. יש לשייף את פני השטח בין השכבות העליונות.

### שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.7.

לחץ כניסה: 3 bar.

### מדלל לניקוי:

מדלל 21 או מדלל 11.

### הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

### אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

### הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 6477\*

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018