



פח למוצר-רכיבי

קוד מוצר:

חלק א 385-951 TP-3006

חלק א 385-952 TP-36

תיאור המוצר:

אפוקסי שקוף קריסטלי, צלול, דו-רכיבי, אינו מתכווץ ואינו מצהיב.

תכונות מיוחדות:

לשימוש פנימי
מוצר בעל קשיות גבוהה מאוד ועמידות לשריטות.
ניתן לליטוש.
ניתן לצקת מספר שכבות.

שימושים:

אפוקסי שקוף קריסטלי, מיועד ליציקה ולמילוי תשתיות עץ עם סדקים.
ניתן ליישום על רצפות ותשתיות שונות וחומרי גלם שונים.

נתונים טכניים:

גוון: שקוף צלול

ברק ב-60°: מבריק

משקל סגולי: 1.130±0.010

אחוז מוצקים: 99±1

יחס ערבוב משקלי:

חלק א' מקשה	חלק א' אפוקסי
30 יחידות משקלי	100 יחידות משקלי

חיי מדף: 18

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש לשייף היטב את השטח לפני הצביעה.

ערבוב:

אין צורך לערבב את החלקים בנפרד ,
יש להוסיף את חלק ב' לתוך חלק א' ולערבב היטב.
רצוי להמתין מספר דקות ליציאת בועיות האוויר.
יש לעבוד בטמפרטורה הגבוהה מ-24 מעלות

שיטת יישום : יציקה או מזיגה על התשתית.

במידה ולא מדובר בסדקים רצוי להכין תבנית מגב פורמייקה מבריקה ולצקת לתוכה.
רצוי לשמן את התבנית בשמן לא סילקוני למנוע הידבקות של האפוקסי לתבנית.
על מנת למנוע ספיגת החומר בעץ והוצאת בועות יש לאטום את העץ עם איזולציה.

מדלל לניקוי:

21 / אצטון

הערות בקשר לצביעה: אין לצבוע על תשתית לחה. לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לחה עלולה לגרום להלבנה, רתיחה ואיבוד אדהזיה. עבודה בטמפרטורה נמוכה עשויה לייצור כיווץ בפני השטח.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טלפון: -04 9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- C 25⁰ - 65% לחות יחסית.

עודכן 18.11.2019