


קוד מוצר:

843-541: חלק א'
843-465: חלק ב'-משותף

תיאור המוצר:

צבע אפוקסי סביל שטח (מסטיק) דו-רכיבי, רב-עובי וגבה מוצקים, מועשר בקשקשת פלדה, הניתן ליישום על פלדה גם עם הכנת שטח חלקית ללא ניקוי אברזיבי. יכול לשמש כיסוד וכשכבת ביניים.

שימושים:

הצביע מיועד לשימוש חיצוני ופנימי בכל חלקי כלי השייט. לצבע עמידות אנטיקורוזיבית מעולה. ועמידות טובה לסביבה חומצית ואלקלית חלשה. מתאים לאווירה ימית ותעשייתית. רב עובי, ניתן ליישם שכבות עבות עד לעובי של 150 מיקרון יבש לשכבה. הצבע עומד בטמפרטורה מקסימאלית רציפה של 120° C באווירה יבשה. ניתן לצביעה על צבע סינתטי, אפוקסי ופנולי ישנים.

נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

גוון: אפור

ברק ב- 60°: משי

אחוז מוצקים בנפח: 74-76%

עובי פילם יבש לשכבה: 80-150 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה * (מ"ר לליטר): 5-9

מדלל מומלץ: מדלל 4-100 של חברת טמבור

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** 4 שעות | זמן המתנה בין שכבות: 8-12 שעות | זמן ייבוש לאחיה ושינוע **ידני:** 24 שעות (לטבילה: 5 ימים מינימום).

יחס ערבוב בנפח: 1:1

זמן המתנה לפני יישום: 30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר הערבוב: 2 שעות

V.O.C: 233 גרם/ליטר

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים.

תנאי אחסון: יש לאחסן בחלל סגור מוגן ממים ושמש ישירה בטמפרטורה מרבית של 35° C

* צבעי אפוקסי דוהים בחשיפה לשמש ישירה ומאבדים את הגוון והברק המקוריים.

הכנת השטח:

פלדה : פני שטח המתכת יהיו שטח נקיים מזהום שומני לכלוכים זרים ומלחים. יש לחספס את פני השטח באמצעות ניקוי אברזיבי לדרגה Sa-2.5 ולעומק פרופיל 50-70 מקרון. במידה ולא ניתן לבצע ניקוי אברזיבי, ניתן להכין את השטח באמצעים מכאניים, לדרגה St-3 לפי התקן השוודי. במידה והצבע היה חשוף לשמש יש לבצע שטיפה בלחץ מים מתוקים באמצעות גרניק בלחץ של 5000 PSI ועד לקבלת הגוון המקורי.

מערכת הצבע :

יש לערבב חלק א' קוד 843-541 עם חלק ב' קוד 843-465 ביחס של 1:1, באמצעות מערבול מכאני(מיקסר) בלבד. הצבע יכול לשמש כיסוד או שכבת ביניים לפני צבעים אפוקסיים או פוליאורתניים עליונים כגון: אפיטמדין סולקוט, מולטיפוקסי 810, אקופוקסי 60, אקופוקסי 80 או צבעים פוליאוריתנים כגון : טמגלס,

שיטת הצביעה:

פומית	לחץ	כמות דילול	מדלל מומלץ	יישום באמצעות
	PSI 3000	עד 10%	4-100	הברשה/רולר
	4	עד 10%	4-100	ריסוס רגיל
-0.023 0.021"	PSI 3000	2-3%	4-100	ריסוס ללא אוויר(איירלס)

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

עודכן 13.10.2021