



קוד מוצר:

840-013 חלק א

840-018 חלק א

840-011 חלק ב

תיאור המוצר:

צבע אפוקסי דו-רכיבי (א'+ב') מדולל במים.

תכונות מיוחדות:

- הצבע משמש כצבע יסוד ועליון לסביבה ימית ותעשייתית של מבנים מקורים מבטון .
- משמש כצבע עליון בסביבה פנימית בלבד
- הצבע משמש כצבע מקשר בין יסוד או עליון סינטטי קיים לצבע יסוד או עליון אפוקסי ופוליאורתן .
- הצבע ידידותי לסביבה ולמשתמש עם כמות VOC נמוכה.
- אינו מתאים למגע עם כימיקלים קורוזביים.
- בהיותו מדולל במים , הצבע מתאים במיוחד לחללים סגורים (בתי חולים, מוסדות ומעבדות), בהם לא מתאפשר נידוף מדלל, הצבע נטול כרומטים , עופרת או מתכות כבדות .
- אקוואפוקסי 17M מאושר לשימוש בחדרים נקיים.
- למנצר עמידות מעולה במגע אקראי עם מים הניגרים על פני הצבע . (כגון : מי גשמים , התעבות מתמשכת)

שימושים:

- משמש כצבע יסוד ועליון לתשתיות בטון בחללים פנימיים במקומות שבהם לא מתאפשר ניצול מדלל אורגני .
- מתאים לאזורים בהם ישנה התפתחות עובש כגון : מטבחים , יקבים , תעשיית המזון. חדרי שירותים ומקלחות .
- משמש כשכבה מקשרת בין יסוד או עליון סינטטי ישן לצבעים דו רכיביים (יסוד או עליון) , אפוקסי או פוליאורתן המדוללים במדלל אורגני .
- משמש כיסוד מעל תשתית צמנטית יציבה ותקנית לאחר אשפיה מלאה.
- ניתן לרחיצה בקלות ע"י דטרגנטים האופייניים לשימוש ביתי .
- מתאים לרצפות בטון המשמשים להליכה ועומסים קלים .

נתונים טכניים (25°C ובלחות יחסית % 65)

גוון: גוונים שחור, לבן , בשימוש חיצוני תתקבל דהייה אופיינית לצבעי אפוקסי. גוונים נוספים לפי דרישה.

ברק ב- 60°: מעל 70% (חצי מבריק-מבריק).

אחוז מוצקים בנפח: 40%.

עובי פילם יבש לשכבה: 40-50 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 8-10

מדלל מומלץ: מים

זמני ייבוש** : זמן ייבוש למגע: 4 שעות |

זמן המתנה בין שכבות: לאפוקסי או לפוליאוריתן מדולל במים: 6 שעות לפחות, מקסימום 7 ימים.
לעליון על בסיס מדלל אורגני: 24 שעות לפחות |

זמן ייבוש סופי : לאחיזה או שינוע ידני: 24 שעות

זמן ייבוש לקושי : מירבי : 7 ימים

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 1:4.

זמן המתנה לפני צביעה: 30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר הערבוב: 4 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

בטון וטיח תקינים : יש להסיר חלקים רופפים ומי מלט עד לקבלת פני שטח יציבים. יש להמתין לאשפרה של 28 יום לפחות. **יסוד**: "אקוואפוקסי 17M מדולל כ- 20% במים, המשך צביעה ב- 1-2 שכבות של אקוואפוקסי 17M.

יישום על צבע אקרילי לקירות מגורים (סופרקריל וסופרקריל מ.ד.): יש לוודא שהשטח נקי מאבק, לכלוך, שומנים וכל חומר רופף. חיספוס עדין של פני הצבע הקיים בנייר ליטוש עדין. יש ליישם שכבה של יסוד קושר אקוואפוקסי 15M מדולל 10-15% (מים). המשך צביעה עם אקוואפוקסי 17M.

יישום על צבעים סינטטיים ישנים : יש להסיר שומנים וללטש את פני השטח בנייר P 80 עד עמימות מלאה של המראה המקורי. ניתן לבצע שטיפת גרגירים תקינים לעומק חספוס של עד 30 מיקרון,

חניונים : קירות, רצפות בטון בחניונים של בנייני מגורים (עומס מתון) וטיח יציב: חספוס מכני והסרה של שכבות רופפות, מי מלט וזיהומים עד קבלת פני בטון מקוריים ויציבים. השמה של צבע קושר אקוואפוקסי 17M, מדולל ב- 10-15% בכמות של 4-6 מ"ר לליטר, כתלות בספיגה. המשך צביעה ב- 1-2 שכבות של אקוואפוקסי 17M.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	-	מים	5-10%
התזה רגילה	3	-	מים	10-25%
התזת איירלס	3-4	15-21"	מים	5%

מדלל לניקוי:
מים.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. יש לערבב היטב חלק ב' לתוך חלק א' לפני הדילול. קצב הייבוש תלוי משמעותית בטמפרטורה ובלחות היחסית. יש לדאוג לאוורור יעיל.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד. 8488

כתובתנו באינטרנט:

עודכן: 29.06.2023