

אקרילי לבן TP-100 מבריק



לשימוש מקצועי



פח למוצר דו-רכיבי



יישום התזה

קוד מוצר:

חלק א': 386-851
חלק ב': 385-942 מקשה A-400

תיאור המוצר:

עליון אקרילי דו רכיבי מבריק

תכונות מיוחדות:

- ברק גבוה במיוחד.
- כושר כיסוי גבוה.
- עמידות טובה מאד בפני הצהבה.
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטה.
- מתאים להשמה בהתזה.

שימושים:

- משמש כשכבה עליונה על יסוד מתאים לקבלת ברק גבוה.
- מתאים במיוחד ליישום על יסוד פוליאסטר.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב 25°C, ו65% לחות יחסית.

גוון	לבן
ברק ב 60°	100%
משקל סגולי	1.20±0.01
אחוז מוצקים משקלי	54±2
צמיגות לפני השמה	70±5
גרם למ"ר	120-140 גרם/מ"ר
מספר שכבות נדרשות	1
כושר כיסוי מחושב לשכבה מ"ר לליטר	4.5

זמני ייבוש:

ייבוש לאבק (שעות)	30 דקות
ייבוש למגע (שעות)	60 דקות
ייבוש לאריזה (שעות)	36 שעות

יחס ערבוב משקלי:

חלק א'	חלק ב'	אחוז מדלל (10)	אורך חיי התערובת
100 יח'	50 יח'	50%	120 דק

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ- 80% ולטמפרטורה של עד-350 C. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות עליונות ובין שכבה עליונה ליסוד.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין לצבוע על תשתית לחה. לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לחה עלולה לגרום לרתיחה ואיבוד אדהיזה.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול במדלל 10	קוטר נחיר	לחץ התזה PSI	לחץ אוויר כניסה אטמ'	אופן הצביעה
50%	1.4		BAR - 3	התזה באקדח אוויר עד 60 מיקרון לשכבה

מדלל לניקוי:

מדלל 21 או 11

אחסון וחיי מדף:

יש לשמור על המוצר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר, מוצל ומאוורר היטב בטמפר' של עד 35°C ו-85% לחות. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 08/04/2025