

צבע לסימון אבני שפה כחול



448-047 כחול

קוד מוצר:

צבע לסימון אבני שפה בעל ייבוש מהיר.

תיאור המוצר:

- ✓ ייבוש מהיר.
- ✓ אינו מכיל עופרת כרומטים ו/או מתכות כבדות.
- ✓ התחברות טובה לאספלט ובטון.
- ✓ עמידה בפני שחיקה על הכביש.
- ✓ בולט לעיין גם בתנאי ראות לקויים.

תכונות מיוחדות:

מתאים לסימון אבני שפה עשויים מבטון. כגון: צידי כבישים, שפות מדרכה, וסימון אבני שפה בחניונים וכו'.
מתאים לסימון מגרשי חניה, רצפות מחסנים, אולמות וכו'.
מתאים גם לדרכי בטון מעל יסוד מתאים. במחסנים, אולמות תצוגה וכדומה.
המיועדים להולכי רגל עם שכבת סילר מתאימה מעליו.

שימושים:

הנתונים להלן: ב 25°C, ו65% לחות יחסית

נתונים טכניים:

גוון	כחול לפי קואורדינטות ת"י 1871
ברק ב- 60°	מט
מדלל	מדלל לצבע לסימון דרכים (או מדלל 1-22)
VOC	המיוצרים בחברת טמבור 460.1 גר/ליטר
אחוז מוצקים בנפח	45% ± 2
עובי יבש של שכבת הצבע	250 מיקרון
כושר כיסוי מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)	1.7 – 1.9

זמני ייבוש: בעובי 250 מיקרון יבש לשכבה

זמני ייבוש:

25°C	טמפרטורת סביבה
15 דקות	ייבוש למגע
	זמן המתנה בין שכבות
30 דקות	זמן ייבוש סופי

נקה את השטח העומד להיצבע מאבק, שומן וכל גוף זר אחר. אין לצבוע על משטח רטוב או לח, כשצפוי גשם וכן בתנאי אקלים קיצוניים. הצבע מיועד לצביעה ישירה על בטון המשמש לסימון אבני שפה. בצביעה מעל משטחי בטון לדריכה יש ליישם יסוד קושר על בסיס טרפנטין. ניתן להאריך את חיי המוצר ולשפר את יכולת הניקיון ע"י השמה של "עליון אקוואטופ" של טמבור

הכנת השטח ומערכת הצבע:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. **זהירות:** הברשה מרובה עלולה להמיס את אספלט הכביש ולגרום לשינוי גוון של הצבע (BLEEDING).

יישום:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
עד- 5%	מדלל לסימון דרכים או מדלל 1-22	-	-	הברשה/גלילה
עד- 5%	מדלל לסימון דרכים או מדלל 1-22	-	3-4	התזה רגילה
עד- 5%	ללא דילול	"0.017 - 0.021"	4-5	התזת איירלס

שיטת הצביעה:

מדלל לצבע לסימון דרכים או מדלל 1-22.

מדלל לניקוי:

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מקורה מוגן ממים ושמש ישירה. יש לאחסן בטמפרטורה מרבית של 35°C. חיי מדף 12 חודשים ממועד הייצור בכפוף לאחסון בהתאם לתנאי האחסון המומלצים.

הוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש במסכה מתאימה מפני שאיפת מדללים, בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 11/03/2025