



פח למוצר חד-רכיבי

קוד מוצר:
577-525

תיאור המוצר:

אוטם (סילר) לבטון חד רכיבי שקוף, מיועד לאיטום וחיזוק משטחי בטון, אבן טבעית, בטון מוטבע, מדות דקורטיביות ועוד.

תכונות מיוחדות:

- מצטיין בעמידות מעולה למים.
- מונע איבוק של משטחי הבטון.
- ייבוש מהיר.
- מחזק משטחי בטון פורזיביים.
- בעל ברק גבוהה.
- מקל על הניקיון.
- קל ליישום ברולר או בהתזה.
- בעל חדירות מעולה לרצפות בטון.

שימושים:

מיועד לטיפול במשטחי בטון, איטום בפני חדירות מים וקלות ניקיון. מחזק משטחי בטון פורזיביים.

נתונים טכניים:

גוון: שקוף

ברק ב-60°: מבריק

אחוז מוצקים בנפח: 26%

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): ליטר אחד מכסה 10.4 מ"ר (25 מיקרון) תיאורטי. לאבטחת כיסוי מלא יש לפנות למחלקה הטכנית.

זמני ייבוש: 24 שעות לדריכה (ב 25 מעלות צלזיוס),

25 דקות המתנה בין השכבות (ב 20 מעלות צלזיוס)

מדלל לניקוי: מדלל 1-32

חיי מדף: 24 חודשים למוצר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לשאוב אבק לפני היישום.

יש להקפיד שהתשתית נקייה ויבשה

הערות בקשר לצביעה:

אין לצבוע בטמפ' נמוכה מ-15°C ובלחות יחסית מעל ל-80%. ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה (של הרצפה או הצבע) צמיגות הצבע עולה משמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותר. מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של

האזור והמוצר.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות - אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון:

04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- $25^{\circ}C$ ו- 65% לחות יחסית.