



מונעת החלקה



קוד מוצר:

649-103: חלק א'

649-104: חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע יסוד אפוקסי דו-רכיבי למערכת מונעת החלקה. העומד בתקן צה"ל י-06-035.

תכונות מיוחדות:

- צבע יסוד אפוקסי.
- מתאים למפרט צבאי למערכת מונעת צבע מונע החלקה. מונעת מונע החלקה לשימוש צבאי ואזרחי.

שימושים:

- צבע יסוד אפוקסי.
- מתאים למפרט צבאי למערכת מונעת צבע מונע החלקה. לטנקים ולרכב מכאני כבד.

נתונים טכניים:

גוון: בד' כהה

ברק ב-60° מט

אחוז מוצקים בנפח: 50%.

עובי פילם יבש לשכבה: 30-75 מיקרומטר

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 6.3-16.6

מדלל מומלץ: מדלל 4-100.

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: שעתיים | זמן המתנה בין 2 שכבות: עליון אפוקסי או פוליאוריתני: 16 שעות מינימום 3 חודשים מקסימום. עליון סינתטי: 6-16 שעות. זמן ייבוש סופי: 24 שעות

לצבע דו רכיבי:

יחס ערבוב במשקל: א:ב = 1:11.

זמן המתנה לפני צביעה: 0-15 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 8 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

ניקוי השטח משמנים, חלודה וכל חומר זר אחר. מומלץ לנקות באקוקלין 2230 מתוצרת "GES" ושטיפה במים. יש לבצע ניקוי אברזיבי בדרגת Sa-2.5, עומק פרופיל 70 מיקרון לפחות. יישום יסוד אפוקסי מונע החלקה בעובי של 60-70 מיקרון. צבע ביניים לפי דרישה: "צבע ביניים מונע החלקה" ועליון "פוליאוריתן צהוב עפר".

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' נמוכה מ- 10°C ובלחות הגבוהה מ- 85%. ב- 30 מיקרון הכיסוי יהיה חלקי. לא מתאים כיסוד לצבעים סינתטיים המדוללים בטרפנטין.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

**ב- 25°C ו 65% לחות יחסית.

07.10.2019