


קוד מוצר:

576-131: חלק א'
576-132: חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ דו-רכיבי (א' + ב') המתאים לדרישות ההרכב והתכונות לפי:
Steel Structure Painting Council (S.S.P.C)-Paint 20 TYPE 2.

תכונות מיוחדות:

- מעניק הגנה אנטיקורוזיבית מעולה לפלדה ע"י מנגנון הגנה קטודית.
- ייבוש מהיר.
- מתאים כיסוד על גבי ריתוכים של פלדה מגולוונת.

שימושים:

- צבע יסוד למבנים העשויים מפלדה בסביבה תעשייתית וימית קורוזיבית קשה.

נתונים טכניים : הנתונים להלן : ב- C 25° ו- 65% לחות יחסית.

גוון: אפור כהה

ברק ב- 60°: מט

אחוז מוצקים בנפח: $62 \pm 2\%$

עובי (מחקתי "פילם") יבש לשכבה: 60-100 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה * (מ"ר לליטר): 6.3-10.3

מדלל מומלץ: מדלל 4-100 **המוצר ע"י חברת טמבור**

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** 15 דקות | זמן המתנה בין שכבות: מינימום: 4 שעות. מקסימום: 21 יום **(זהירות!)** מלחי אבץ). זמן ייבוש קשה: 24 שעות

לצבע דו רכיבי:

יחס ערבוב במשקל: א:ב = 1:12.6

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 1:4

זמן המתנה לפני הצביעה:** 15 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 6 שעות

חיי מדף: 12 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים

אחסון : יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

ניקוי אברזיבי באמצעות גרגירים תקיניים כגון: טמגריט של חברת טמבור, לדרגה Sa-2.5 ולעומק חספוס של 40-70 מקרון כתלות במערכת היבשה.

משמש כיסוד לצבעים אפוקסיים ופוליאורתניים עליונים, כגון: אפיטמרין סולקוט, מולטיפסט 810, מולטיפוקסי FD, אקופוקסי 80, וטמגלס לסוגיו.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
3-5%	4-100			הברשה/גלילה
10-25%	4-100		3-4 אטמוספרות	התזה באקדח אויר
0-10%	4-100	0.019"-0.023"	PSI 3000	התזת איירלס

מדלל לניקוי:
מדלל 4-100

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב עד לאחידות לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' נמוכה מ- 10° C.

אזהרות והוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים 6477*.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il

עודכן 07.07.2022