



גלון למוצר דו-רכיבי
(עץ, קליה, תנור)

התזה

לכה עליונה פוליאוריתנית דו רכיבית שקופה

קוד מוצר:

385-XXX חלק א'

385-056 מקשה 480 או 385348 מקשה 451 חלק ב'

תיאור המוצר:

לכה עליונה דו-רכיבית פוליאוריתנית שקופה לעץ.

תכונות מיוחדות:

- ייבוש מהיר.
- הלכה בעלת קשיות גבוהה ועמידה טובה לשריטות.
- ניתן לשייף בקלות וכן ליישם שכבה נוספת לאחר זמן ייבוש קצר.

שימושים:

- משמש כלכה עליונה שקופה לצביעת עץ תעשייתי ופורניר.
- מתאים לצביעת רהיטים בחדרי מגורים ברמות ברק שונות.
- מיועד לשימוש פנימי.

נתונים טכניים:

גוון: שקוף

ברק ב-60°: קיים בדרגות ברק של: 100 / 90 / 60 / 50 / 30 / 20 / 10.

אחוז מוצקים: 1 ± 47%

גר' למ"ר לשכבה: 80-140

צמיגות (din cup4): 5 ± 70

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 6.6-10

מדלל מומלץ: מדלל 11 לחורף או מדלל 10 לקיץ ביחס דילול של 20-30% בנפח. בימים חמים במיוחד ניתן להוסיף למדלל עד 15% רטרדר 4-39

זמני ייבוש:

ייבוש לאריזה	ייבוש למגע
12 שעות	25 דקות

לצבע דו רכיבי:

יחס ערבוב:

אורך חיי התערובת לאחר הערבוב	אחוז דילול כ - 30%	חלק ב - מקשה 451 למניעת הצהבה או מקשה 580	חלק א'
3 שעות	קיץ: מדלל 10	50 יחידות בנפח	100 יחידות בנפח

בימים חמים במיוחד ניתן להוסיף עד 15% מדלל ריטרדר 39-4.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש לשייף היטב את השטח לצביעה.

ערבוב חלק א' עם חלק ב': פתח בזהירות את הקופסה יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. לקבלת מילוי גבוה ומראה חלק יש ליישם על יסוד פוליאורתני.

שיטת הצביעה:

דילול בנפח	מדלל לחורף וקיץ	דיזה	לחץ אוויר	אופן הצביעה
30%	10(איטי), 11 (רגיל)	1.5	3 אטמ'	התזה רגילה

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 6477*

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C -1 65% לחות יחסית.

עודכן 13.11.2018