

## יסוד ועליון, שקוף, דו רכיבי 901 - TP



לשימוש מקצועי



פח למוצר דו-רכיבי



יישום התזה

### קוד מוצר:

חלק א': 385-646  
חלק ב': 385-346

### תיאור המוצר:

• צבע פוליאורתני, דו רכיבי, המשמש כיסוד ועליון. גמיש. בעל עמידות גבוהה לתנאי סביבה חיצוניים.

### תכונות מיוחדות:

• בעלת גמישות, המאפשרת עמידה טובה בשינויי טמפרטורות האופייניות לעמידות חיצונית.  
• שקיפות מלאה.

### שימושים:

משמש כשכבת יסוד ועליון לשימוש חיצוני לחלונות ודלתות.

### נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב 25°C, ו65% לחות יחסית.

גוון	שקוף
ברק ב 60°	משי
מדלל מומלץ	בקץ: מדלל 10, בחורף: מדלל 11
אחוז מוצקים משקלי	47 ± 2%
כושר כיסוי מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)	6-7 כתלות בטיב העץ
גרם ל 1 מ"ר	110-150
יחס ערבוב משקלי	א:ב = 30:100
חיי מדף	18 חודשים
צמיגות לפני השמה - שניות (ford cup 6)	55 ± 5
משקל סגולי	0.99 ± 0.02
מספר שכבות	2-3
משך שמישות לעבודה לאחר ערבוב	2 שעות

### זמני ייבוש:

ייבוש לאבק (דקות)	30-35 דקות
ייבוש למגע (דקות)	60-70 דקות
זמן המתנה בין השכבות	24 שעות

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי. ללא שומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות עליונות ובין שכבה עליונה ליסוד.

### הערות בקשר לצביעה:

יש לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

### שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אויר כניסה אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול במדלל 10 או מדלל 11

30% -כ

10/11

1.7

3

התזה באקדח אוויר

מדלל 21 (זהירות!) צבע דו רכיבי יש חובה לניקוי מיידי של כל ציוד הצביעה לפני התקשות).

**מדלל לניקוי:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 10°C-30°C החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אחסון וחיי מדף:**

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

**הוראות בטיחות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. יש למנוע כתמים על פורמייקה, צמנט ומרצפות שיש.

**הערות כלליות:**

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 18/03/2025