



פח למוצרו-רטיבי

**קוד מוצר:**

385-212-לבן

385-215-אפור

385-900-חלק ב' משותף

תיאור המוצר:

צבע יסוד דו רכיבי רב עובי על בסיס פוליאסטר-פוליאורתן המשמש למטרת מילוי לקבלת גימור מעולה לפני צבע עליון.

הצבע נטול כרומטים עמיד בתקן ROHS. הצבע בעל כושר התחברות מצוין לסוגי פלסטיק מסוגי PVC, ABS, פולי קרבונט, פוליאסטר, פיברגלס. סוגי פלסטיק נוספים ייבחנו ע"י המחלקה הטכנית.

תכונות מוצר:

- בעל גמישות טובה.
- ניתן לחידוש ללא הגבלת זמן.
- ניתן ליישם עליו צבעים דו רכיביים על בסיס ממים דמוי "טופדור" טמגלס צבעים על בסיס מים.

שימושים:

מיועד כיסוד על תשתיות פלסטיק שונות(על פי רשימת תשתיות) וכחומר מילוי/ביניים על יסוד אפוקסי בשימוש במתכות שונות כדי לקבל משטח חלק לפני יישום צבעים בעלי רמת גימור גבוה.

נתונים טכניים:**גוון:** לבן, אפור, שחור**ברק ב-60°:** מט**עובי פילם שכבה:** 25-50 מיקרון**יחס ערבוב:** לפי נפח: א=4 ב=1 לפי משקל: א=5 ב=1**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע*: 25°C : 2 שעות, 70°C : 20 דקות | זמן המתנה לשיוף: 3 שעות. | זמן המתנה בין שכבות: שעה. | לשכבה(מ"ר/ליטר): 11 מ"מ"ר/לליטר**מדלל מומלץ:** מדלל 11**חיי מדף:** 12 חודשים**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

מתכות/אלומיניום- שטח צבוע בצבע יסוד אפוקסי מתאים בהתאם לתשתית הנצבעת השטח צריך להיות נקי ויבש לפני יישום של שכבת ביניים-פילר פוליאוריתני. עליון-צבע פוליאוריתני נדרש.

מערכת הצבע:

ABS: ניקוי משומנים ושיוף קל באמצעות נייר לטש עדין.

צבעים עליונים: ניתן לצבוע על שכבת יסוד זו צבעים דו רכיביים כגון טופדור, אוטודור, טמגלס, צבעים חד רכיביים אקריליים, או צבעי מים עליונים לזיווד. למערכות צבע מלאות יש לפנות למחלקה הטכנית בטמבור.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
התזה רגילה	3-4	1.5-2 מ"מ	11	10%

הערות בקשר לצביעה:
לבחוש היטב לפני השימוש.

הערות מיוחדות:

בחשיפה לשמש תתקבל ירידה בברק ודהיית גוון ללא פגיעה מיוחדת בתכונותיו האחרות. במהלך השימוש ושחיקת פני הצבע תהיה ירידה בברק. ירידה בברק עקב השחיקה תהיה הדרגתית. עקב גרידה או שחיקה של חומרים קשיחים ייתכנו שריטות, השריטות בד"כ נראות בהירות יותר מהגוון הכללי. על מנת להימנע ממראה מודגש של השריטות ניתן ליישם לכה פוליאורתנית שקופה בשכבה דקה (מראה סופי דמוי קליפת תפוז).

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': -9877483 04 וכן על גבי תווית המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף, אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- C 25° -1 65% לחות יחסית.