



קוד מוצר:

458-133

תיאור המוצר:

צבע סינתטי חד-רכיבי בעל עמידות טובה לחומצת מצברים ולחומרים אלקאליים בשפיכה אקראית. הצבע מיוצר בהתאם למפרט מקחש"ר.

שימושים:

- מערכת צבע זו מיועדת בעיקר לצביעת פריטים אשר אמורים להגן בסביבה של חומצות מצברים כגון: מסגרות למצברים.
- הצבע משמש הן כיסוד והן כצבע עליון למתכת*.

נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב- $25^{\circ}C$ ו- 65% לחות יחסית.

גוון: שחור

ברק ב- 60° : חצי מבריק

אחוז מוצקים בנפח: 30%.

עובי פילם יבש לשכבה: 50-70 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 4.2-6

מדלל מומלץ: 1-32

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** שעה | זמן המתנה בין שכבות: 4 שעות לפחות. **זהירות! הברשה ממושכת של השכבה העליונה עלולה לרכך את שכבת היסוד** | זמן ייבוש לטיפול: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטח נקי משומנים, גריז, אבק וכל חומר זר אחר לפני הצביעה. ניקוי לדרגה Sa-2.5 וצביעת 3 שכבות 30-40 מיקרון לשכבה בהפרש של 16 שעות בין השכבות.

מדלל לניקוי:

מדלל 1-32 להתזה או מדלל 18 להברשה.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	פומית זווית	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
5-10%	1-32	-	-	הברשה/גלי לה
עד- 25%	1-32	2 / 30°	4	התזה רגילה
3-5%	1-32	/60-80° 0.026"	5	התזת איירלס

הערות בקשר לצביעה:

בחש היטב לפני השימוש ומידי פעם במהלך השימוש. אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ-10°C. מוצר זה אינו מתאים לברזל מגולוון.

זהירות: להארכת חיי המוצר יש לקיים משטר של שטיפה קפדנית ומיידית במים בכל מקרה של מגע עם חומצות ובסיסים אגרסיביים. אינו מתאים למגע ממושך עם דלקים ושמונים

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד. 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

עדכן 13.10.2021