



תערובת מוכנה לשימוש לתיקוני בטון וטיח

תכונות

ייבוש מהיר.
קל להכנה ונוח ליישום.
בעל מרקם עדין.



VOC
FREE



נוח
ליישום



רב
עובי



מהיר
ייבוש



שימושים

לתיקון קירות בטון, רצפות, מדרגות, סדקים וחורים בטיח, חורים בבטון עד 50 מ"מ.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים



קוד מוצר 670128200500

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	בכל תיקון בעל נפח של 1 ליטר, יש לצרוך 1.8 ק"ג
צפיפות	1.440 ק"ג/ליטר
חוזק בכפיפה לאחר 28 ימים	7.13 מגפ"ס
חוזק בלחיצה לאחר 28 ימים	28 מגפ"ס
חוזק הידבקות לאחר 28 ימים	1.62 מגפ"ס
משך השמישות לעבודה	כ-15 דקות
זמן ייבוש	כ-30 דקות
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	אפור
גודל אריזה	5 ק"ג

*בתנאי מעבדה

הכנת שטח

נקו את השטח מאבק, לכלוך, חומר זר, שומן, חומר רופף וכל גורם היכול לגרום לכשל ביישום.

הכנת התערובת

שפכו כ-1 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

מלאו את החורים והסדקים בחומר באמצעות מריחה עם שפכטל. יש לדחוס את התערובת לעומק החריץ / סדק ולמלאו. ככל שהחריץ / סדק עמוק יותר, מומלץ לעשות שימוש בתערובת סמיכה יותר. לאחר ייבוש מלא, החליקו בעזרת שפכטל חיצוני פיין 550, ישמו בונדרול סופר לפני הצביעה מעל התיקונים.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- יש להתחשב במהירות התייבשות החומר ולהכין כמות חומר בהתאם.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת

www.tambour.co.il