



דבק פולי-כלורופן, מבוסס על ממס ובעל יכולת הדבקה גבוהה.

תכונות

יציבות גבוהה לחום  
נוסחה מיוחדת שלא יוצרת הפרדות או שקיעה של החומר  
אין צורך בבחישה



שימושים

הדבק נוצר במיוחד עבור ציפויי עץ. בנוסף הדבק מתאים למגוון רחב של חומרים כגון סיבים קשים, שבבים, אלומיניום, עופרת, מלט, קצף פוליאוריאתן, למינציה מפלסטיק, PVC, גומי עור עץ ובדים.

נתונים טכניים\*

מוצקים (%)	19.0 – 22.0
צמיגות cPs (ברוקפילד 12LV סל"ד)	1,650 – 2,000
סרט על משטח זכוכית	שקוף
צבע	צהבהב
כוח קילוף	מינימום 3km/cm
עמידות בטמפרטורה	עד 75°C

הוראות יישום

השטח אין צורך לערבב. וודא כי משטח ההדבקה נקי מלכלוכים שמנוניים ומאבק. מרח את הדבק על שני המשטחים אשר אמורים להדבק. תן לדבק להתייבש לחלוטין לפני הדבקת שני המשטחים (כ-25 דקות בתנאים רגילים). הצמד עם מספיק לחץ להבטיח היקשרות ושחרור של בועות אוויר כלואות. למרוח במקום מאוורר היטב. שים לב כי משך אידוי הממס תלוי מאוד בתנאי הטמפרטורה והאוורור. טמפרטורת היישום האידיאלית היא בין 18 - 30°C. טמפרטורה נמוכה יותר תדרוש זמן ייבוש ארוך יותר.

אריזה

הדבק מגיע באריזות מתכת בנפחים של 4L, 16L.

חיי מדף

12 חודשים

אחסון

יש לאטום היטב את המיכל המקורי ולשמור באזור קריר, יבש ומוצל.

אזהרות והוראות בטיחות

הדבק מכיל ממס דליק. יש לטפל בזהירות בהתאם להוראות הבטיחות, להנחיות ולתקנות הרלוונטיות.

הערות כלליות

משווק על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

עדכון תאריך: 17.6.2021