



חומר אבקתי רב עובי למילוי מישקים ליישומי פנים וחוץ,
6 מ"מ עד 25 מ"מ

קוד מוצר: 91792X202500

תכונות:

עומד בדרישות ת"י 1661. מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי.
מתאים לדרישות ת"י 2378 לאבן טבעית ות"י 1872 לאבן מלאכותית
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
בעל חוזק גבוה
בעל כושר הידבקות מעולה
אוטם נגד מים
נושם ומאפשר מעבר אדי מים
קל להכנה ונוח ליישום
לשימוש פנימי וחיצוני

שימושים: למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות, מתאים ללוחות שיש, אבן, אריחי קרמיקה ופורצלן, ולמילוי מישקים גדולים בשיטת ברנביץ'

התצרוכת משתנה בהתאם למספר ומידות המישקים (רוחב ועומק) - ראה טבלת עזר להערכת הכמות הנדרשת לק"ג/מ"ר:						תצרוכת	
מידות האריחים (ס"מ)						רוחב מישק (פוגה) בס"מ	
60*60	50*50	40*40	30*30	20*20	10		
0.54	0.71	0.75	0.90	1.50	15		
0.81	1.06	1.13	1.35	2.25	20		
1.08	1.41	1.50	1.80	3.00	25		
1.35	1.76	1.88	2.25	3.75			
הכמות מתייחסת לכמות הישובית לקרמיקה בעובי 10 מ"מ. הכמות עשויה להשתנות בהתאם למידת ניקיון המישקים ועומק מילוי הרובה על ידי המבצע.							

נתונים טכניים:

משקל מרחבי - אבקה	1.50 ק"ג / ליטר
משקל מרחבי - חומר טרי	1.80 ק"ג / ליטר
חוזק בכפיפה לאחר 28 יום	גדול מ-40 מגפ"ס
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום	גדול מ-15 מגפ"ס
מקדם ספיגות נימית	קטן מ- $0.5 \text{ k} < 0.5 \text{ g} / \text{m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$
חוזק בהידבקות במתיחה בגיל 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
זמן עבידות	כשעתיים
טווח טמפרטורה ליישום	5°C - 35°C



הכנת השטח: לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים. יש לנקות את הפוגות היטב מכל אבק, לכלוך ושומן. התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום. ניתן ליישם את הכוחלה רק לאחר שחלפו הזמנים הבאים:

- לאחר הדבקה בעזרת דבק: יומיים.
- לאחר הרכבה בעזרת טיט בקירות: 3 ימים.
- לאחר הרכבה בעזרת טיט ברצפות: 7 ימים.

הכנת התערובות: תחילה שופכים כ-7 ליטר מים למכל ערבול נקי ולאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבול מכני עד לקבלת עיסה הומוגנית ונטולת גושים. ממתינים כחצי דקה, ומערבלים שנית במשך דקה. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

אופן היישום: יש למלא את כל המישקים באופן מלא בעזרת שפכטל מגומי או אקדח כוחלה. את העודפים ניתן לנקות בעזרת מטלית רטובה רק כאשר הכוחלה עדיין לא התייבשה לחלוטין. לאחר שעתיים ניתן לנקות את הכוחלה בעזרת מטלית קשיחה או בעזרת s c o t c h - b r i t e. לאחר יישום הכוחלה אין לשטוף במים ואין לחשוף לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום. לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.

זמן יבוש סופי: 24 שעות

אגשים:

- במקרים בהם נדרשת כוחלה בעלת כושר הידבקות ועמידות גבוהה במים, רצוי לערבב את המים עם "מרבליט" ביחס של 1:1 עד 1:2.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר ואין להוסיף לה מים.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- בשימוש של כוחלה מאריזות שונות עלולים להיות שינויים קלים בגוון.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן מתאימים. לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגיליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון 04-6753633

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il