



פח למוצר זו-רכיבי

קוד מוצר:

390-XXX חלק א

390-890 חלק ב

תיאור המוצר:

צבע פוליאורתני, דו רכיבי, המשמש יסוד ועליון אנטיקורוזיבי ליישום ישירות על פלדה וגליון. מכיל פיגמנט אנטיקורוזיבי צינק פוספט. מוצר בעל עמידות מעולה .

תכונות מיוחדות:

- רב עובי
- מהיר ייבוש
- מתאים ליישום על פלדה וגליון
- זמן המתנה מקסימאלי לשכבה נוספת של עליון פוליאורתני -ללא הגבלת זמן
- עמידות חוץ מעולה.
- שמירה מרבית על גוון וברק מקוריים בחשיפה לקרינת UV.

שימושים:

- מתאים לסביבה תעשייתית קלה C4 בהתאם ל- ISO 12944 בה הוא משמש כצבע יחיד במערכת הצבעים .
- מתאים לסביבה ימית ותעשייתית כבדה C5 M ו C 5I בהתאם ל- ISO 12944 במערכת דו שכבתית אפוקסי - פוליאורתן בה הוא משמש כצבע עליון רב עובי .
- משמש כצבע יחיד על פלדה מגולוונת לסביבה ימית ותעשייתית כבדה

נתונים טכניים:

גוון: גווני RAL

ברק ב- 60° : משי

אחוז מוצקים בנפח: 50%

עובי פילם יבש מומלץ לשכבה: 75-150 מיקרומטר

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 3.3- 6.7

מדלל מומלץ: חורף: מדלל 11 קיץ : מדלל 10

יחס ערבוב בנפח: 4 חלקי א' / 1 חלק ב'

חיי מדף: 24 חודשי מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים

זמני ייבוש (עבור שכבה 150 מיקרון יבש):

35 ° C	25 ° C	10 ° C	
0.5 שעות	1.5 שעה	3 שעות	ייבוש למגע
2 ימים	4 ימים	7 ימים	יבוש סופי
3 שעות	6 שעות	12 שעות	יבוש לשינוע
2 שעות	4 שעות	10 שעות	המתנה לשכבה נוספת של מונוגלס, מינימום
ללא הגבלה	ללא הגבלה	ללא הגבלה	המתנה לשכבה נוספת של מונוגלס, מקסימום:

הכנת השטח ומערכת הצבע:
פלדה:

יש להסיר גריז לכלוכים שומניים וכל חומר זר עד לקבלת פני שטח נקיים. יש להשחזר ריתוכים ולהחליקם, כ"כ יש להחליק קצוות חדים. חספוס פני השטח יעשה באמצעות התזת גרגירים לדרגה Sa-2.5 לפי התקן השבדי, ולעומק חספוס של 30-50 מיקרון לפחות. מונוגלס FD ייושם ישירות על הפלדה. עובי כולל אפשרי בשתי שכבות: 300 מיקרון. ניתן גם ליישם צבע זה כשכבה עליונה מעל יסוד או ביניים אפוקסי כגון: אפוקסי עשיר אבץ, אקופוקסי 60, מולטיפסט 810, אקופוקסי 80, מולטיפוקסי. סולקוט ועוד

גליון:

ניקוי המתכת המגולוונת משמנים, חלודה וכל חומר זר אחר. יש לבצע התזת גרגירים בלחץ מתון ("שטיפת חול") עד עמימות מוחלטת של ברק הגליון וברמת חספוס של 20 מיקרון לפחות. מערכת הצבע: 1-2 שכבות של מונוגלס FD בהתאם למפרט מאושר

קירות בטון:

פני הבטון חייבים להיות נקיים מאבק שכבות רופפות ולכלוכים זרים. שומנים יוסרו באמצעות דטרגנטים ושטיפה קפדנית במי ברז לקבלת פני שטח ניטרליים. יש לחספס את פני השטח בדיסק יהלום עד לקבלת פני בטון מקוריים ויציבים. בבטון חדש יש לבצע אשפורה של 28 יום לפחות. רצוי לשטוף את פני הבטון במים בלחץ של 150 אטמוספרות לפחות להסרת מלחים והמתנה של 48 שעות. יש לוודא שפני השטח יהיו ב-PH של 6-10. מערכת מומלצת: החלקת הבטון עם חומרי החלקה מאושרים, יישום יסוד אפיקטלק SL בעובי 100-200 מיקרון ועוד 1-2 שכבות של מונוגלס FD.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דיכור בנפח
הברשה/גלילה	-	-	קיץ:מדלל 10 חורף: מדלל 11	5%
התזה רגילה	3-4 אטמוספרות		קיץ:מדלל 10 חורף: מדלל 11	10-20%
התזת איירלס	3000 PSI	-0.021" 0.015	קיץ:מדלל 10 חורף: מדלל 11	0-5%

מדלל לניקוי:

מדלל 11 או מדלל 21

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.
 אין ליישם בטמפ' נמוכה מ-10°C ובלחות הגבוהה מ-85%.
 אין לצבוע לפני גשם העלול לרדת לפני הייבוש הסופי
 הצבע מיועד לשימוש מקצועי בלבד

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות- אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור- טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
 צבע דליק. הרחק מאש וניצוצות. יש להצטייד באמצעי מיגון יעילים למניעת מגע בעור. אין לנשום את אדי הצבע יש להצטייד במסכה ייעודית. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור יעיל של מקום העבודה. ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד. 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

עודכן ב- 27.01.2022