

**קוד מוצר:** 388-081

גודל אריזה 5ק"ג

---

**תיאור המוצר:**

דבק פולי וניל אצטט (PVA) ללמינציה והדבקות עץ מורכבות.  
מסווג כדבק D3 עמיד במים (לפי תקן UNI EN 204)

---

**תכונות מיוחדות:**

- ✓ כוח הדבקה גבוהה
- ✓ כוח קריעה גבוהה ועמידות לחום
- ✓ מוגדר לפי תקן D3 (UNI EN 204)

---

**תחומי יישום:**

TG-16 משמש להדבקה כאשר הדרישה היא לעמידות גבוהה למים.  
מתאים להדבקה של לוחות עץ קשה / מלא ליצור של חלונות להדבקה חלקי עץ עם למינציה, פורניר וניירות דקורטיביים.  
כמו כן מתאים להדבקות כלליות.  
עומד בתקנים בינ"ל D3 (UNI EN 204).

---

**נתונים טכניים:**

**רכיבים:** פולימר ונילי

**גוון:** לבן / מגיעה במצב נוזלי

**רמת PH** ב C 20 °: 3

**צמיגות:** ברקפילד 20 p m 20 (DI N EN I S O 2555) r 17500 בטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס

**אחוז מוצקים:** 47%

**גרם לסמ':** 1,1

**זמן פתוח:** 5 דקות

**טמפ' עבודה מינימלית(של הדבק ושל התשתית)** C 3 °

**הוראות יישום****טמפרטורת סביבה וטמפרטורת חומר : 18 °C****רמת לחות בעץ : 8-12%****זמן כבישה: 10-20 דקות (ב- 20 °C)****חיי מדף: 18 חודשים בסביבה של טמפ' 15-25°C באריזה מקורית.****אחסנה:**

אין לאחסן בטמפ' נמוכה מ 10°.

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.  
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.  
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  
למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477  
\* כושר ההדבקה המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן היישום, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

**עודכן 18.06.2019**