



מדה מתפלסת, על בסיס גיאו פולימר, להחלקה ופילוס משטחי פנים. מיועדת להדבקת שטיחים, PVC, וציפוי אפוקסי, הנחת והדבקת פרקט פילוס בעובי 70 - 3 מ"מ לשימוש פנימי

קוד מוצר: 917304552500

תכונות: מתאים ליישום מכאני וידני

- חזק במיוחד
- ערבוב קל עם מים
- התקשרות מהירה
- עמידות גבוהה בחום
- יכולת התפלסות מעולה

שימושים: מדה מתפלסת על בסיס גיאו פולימר, מהירת התקשרות ובעלת יכולת פילוס גבוהה ביותר. המדה מקנה פני שטח חלקים, מפולסים וחזקים. המדה מסופקת כאבקה שיש לערבב עם מים בלבד לצורך פילוס משטחים בעוביים של 3-70 מ"מ בשכבה אחת מיועדת להדבקת שטיחים, PVC וציפוי אפוקסי הנחה והדבקת פרקט

נתונים טכניים:

משקל סגולי	1.5 ק"ג/ליטר
יחס מים לחומר	1/6.5 (1 מנת מים לכל 6.5 מנות מדה)
התפשטות בהתקשות	1.08 מ"מ/מטר
חוזק לחיצה לאחר 4 שעות	23.1 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	41.8 מגפ"ס
חוזק בשליפה לאחר 28 יום	גדול מ-1.76 מגפ"ס
זמן עבודה	עד 25 דקות

הכנת השטח: יש להקפיד על 28 יום מסיום יציקת הבטון.

התשתית להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז, אבק, מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע בהתחברות המדה. ברצפות: ניתן ליישם על תשתית בטון, חוזק ההדבקות במתיחה של התשתית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1555 חלק 3. לתנועה רגילה 0.5 מגפ"ס, לבינונית 1.0 מגפ"ס.

הכנת התערובת: יש לשפוך תחילה את המים למיכל נקי, 4-3.5 ליטר מים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק, ולערבב במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. ממתינים 30 שניות ומערבלים שנית 2 דקות, עד לקבלת תערובת אחידה. יש להקפיד על כמות המים בתערובת.

אופן השימוש: לאחר הכנת השטח, יישם על גבי המשטח פריימר מסוג שרקריל 4000 מתוצרת טמבור, כדי להבטיח הדבקה טובה של המדה לתשתית ולמניעת יציאת מים מהירה מהמדה, וזאת בהתאם לדף הטכני של הפריימר (חובה להספיג הפריימר היטב בתשתית). מייד בתום ייבוש הפריימר (כשעתיים כתלות בטמפרטורה) יש ליישם את המדה, מהמקום הנמוך ביותר למקום הגבוה ביותר לכיוון היציאה. התייבשות ראשונית של המדה לדריכה (ללא רהיטים): כארבע שעות, על כל 1 ס"מ מדה נדרשים 3 ימי יבוש, קודם ליישום החיפוי העליון,

דגשים:

- תהליך ההתקשרות תלוי בטמפרטורה ובלחות היחסית של הסביבה.
- המוצר אינו מתאים לחדרים רטובים
- אין להשאיר את המדה חשופה ללא חיפוי מעליה
- קודם להדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מחלקת ההדרכה.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר הדבקת האריחים למדה, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם לרטיבות לפחות 48 שעות מגמר ההדבקה.
- בכל מקרה בו יש כוונה להניח ציפוי שונה מהוראות היצרן, יש להתייעץ תחילה עם המחלקה הטכנית של טמבור
- בתנאי יובש, טמפרטורה גבוהה וחשיפה לשמש ולרוח, יש לכסות את השטח מיד לאחר ההתקשרות על מנת להגן מהתייבשות. בעת החשיפה לרוח ולשמש, יש לכסות את הפתחים לפני היישום.
- התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום
- יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעת
- יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מקורה ויבש.

החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות ליעוץ רפואי. לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון *6477

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il