

לכה אקרילית עליונה שקופה מעכבת בעירה - FS2800T



התזה



פח למוצר דו-רכיבי

קוד מוצר:

386927: חלק א'
385941: חלק ב'-מקשה A400

תיאור המוצר:

לכה אקרילית שקופה, לשימוש פנימי, דו-רכיבית (א'+ב') על בסיס שרפים אקריליים המשמש כעליון שקוף במערכת מעכבת בעירה לתשתיות עץ.

תכונות מיוחדות:

ציפוי מעכב התפשטות אש, לפי תקינה בין לאומית וישראלית עומד בתקן ישראלי: 755 ע"פ הכרה של בדיקה בינלאומית, C-s1, d0 לפי תקן UNI EN13501 מעניק הגנה לפני השטח שמירה על גוון העץ כושר מילוי גבוה

שימושים:

משמש כגמר במערכת מעכבת בעירה אחרי יסוד FS2800T. מיועד לשימוש פנימי בלבד, לתשתיות עץ כגון: רהיטים בחדרי שינה וחדרי ילדים, ריהוט בחדרי מלון, תשתיות עץ במבנים ציבוריים, וכל תשתית עץ המיועדת להגנה

נתונים טכניים:

גוון	שקוף
ברק ב- 60°	מט משי
מדלל	11 רגיל / 10 איטי (לקיץ) - 40%
אחוז מוצקים משקלי	37±1
משקל סגולי	1.050 ± 0.01
גרם צבע למ"ר	100 גר'/מ"ר בשכבה אחת
צמיגות לפני השמה 20°c (din 4)	5 ± 90"
כושר כיסוי מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)	כ-5

זמני ייבוש:

מעלות צלזיוס	ייבוש
25°c	ייבוש לאבק (דקות)
25	ייבוש למגע (דקות)
60	ייבוש סופי (שעות)
24	מקסימום זמן לשכבה נוספת (ימים)
ללא הגבלה	

חלק א' עליון שקוף מעכב בעירה	חלק ב' מקשה לעליון שקוף	אחוז דילול	אורך חיי התערובת
100 יח'	20 יח'	40%	2 שעות

**יחס ערבוב
משקלי:**

*אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 2 שעות

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. בעת ערבוב חלק א' עם חלק ב': פתח בזהירות את הקופסה יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. יש להוסיף מדלל בכמות הדרושה על מנת להגיע לצמיגות הנכונה.

**הכנת השטח
ומערכת הצבע:**

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל לחורף/קיץ	אחוז דילול משקלי
התזה רגילה	3	1.8-1.4	10 איטי / 11 רגיל	עד 40%

שיטת הצביעה:

הערות בקשר לצביעה: לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין לצבוע על תשתית לחה, לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לחה עלולה לגרום להלבנה, רתיחה ואיבוד אדהזיה.

יישום:

מדלל 21 (ניקוי מיידי של כל ציוד הצביעה)

מדלל לניקוי:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ע"פ התנאים המומלצים.

אחסון וחיי מדף:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הוראות בטיחות ואזהרות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינוי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

הערות כלליות:

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 14/10/2024