



לשימוש מקצועי



התזה



פח למוצר דו-רכיבי

#### קוד מוצר:

חלק א': 386926  
חלק ב' - מקשה A400: 385941

#### תיאור המוצר:

יסוד אקרילי שקוף, לשימוש פנימי, דו-רכיבי (א'+ב') על בסיס שרפים אקריליים המשמש כיסוד שקוף במערכת מעכבת בעירה לתשתיות עץ.

#### תכונות מיוחדות:

ציפוי מעכב התפשטות אש, לפי תקינה בין לאומית וישראלית  
עומד בתקן ישראלי: 755 ע"פ הכרה של בדיקה בינלאומית, C-s1, d0 לפי תקן UNI EN13501  
התחברות טובה לכל סוגי העץ  
שמירה על גוון העץ  
כושר מילוי גבוה

#### שימושים:

משמש כיסוד במערכת מעכבת בעירה לפני יישום לכה אקרילית FS2800T.  
מיועד לשימוש פנימי בלבד, לתשתיות עץ כגון: רהיטים בחדרי שינה וחדרי ילדים, ריהוט בחדרי מלון, תשתיות עץ במבנים ציבוריים, וכל תשתית עץ המיועדת להגנה מפני אש.

#### נתונים טכניים:

גוון	שקוף
ברק ב- 60°	מט
מדלל	11 רגיל / 10 איטי (לקיץ) - 40%
אחוז מוצקים משקלי	40±1
משקל סגולי	1.050 ± 0.01
גרם צבע למ"ר	300 גר/מ"ר ב-2 שכבות של 150 גר/מ"ר זמן המתנה בין השכבות כ-2 שעות
צמיגות לפני השמה (din 4) 20°C	5 ± 90"
כושר כיסוי מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)	כ-4

## זמני ייבוש:

מעלות צלזיוס	ייבוש
25°C	
15	ייבוש לאבק (דקות)
50	ייבוש למגע (דקות)
16	ייבוש לשיוף (שעות)
ללא הגבלה	מקסימום זמן לשכבה נוספת (ימים)

המתנה לשכבת עליון אקרילי FS2800T: 16 שעות  
\*נידוף יעיל של המדלל חשוב להמשך העבודה.

## יחס ערבוב משקלי:

חלק א' יסוד שקוף מעכב בעירה	חלק ב' מקשה ליסוד שקוף	אחוז דילול אורך חיי התערובת
100 יח'	20 יח'	40%
		2 שעות

\*אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 2 שעות

## הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. בעת ערבוב חלק א' עם חלק ב': פתח בזיהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. יש להוסיף מדלל בכמות הדרושה על מנת להגיע לצמיגות הנכונה.

## שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל לחורף/קיץ	אחוז דילול משקלי
התזה רגילה	3	1.8-1.4	10 איטי / 11 רגיל	עד 40%

## יישום:

הערות בקשר לצביעה:  
לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין לצבוע על תשתית לחה, לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לחה עלולה לגרום להלבנה, רתיחה ואיבוד אדהיזה.  
עליון מעכב בערה:  
יש להשלים את המערכת ע"י השמה של עליון אקרילי מעכב בעירה FS2800T או עליון FS2700 לבן/מגוון.  
\* לאחר יישום שתי שכבות של יסוד מעכב בעירה אקרילי, ולאחר המתנה של 16 שעות יש ללטש את פני השטח בעזרת נייר לטש עם גרעין של 280-320.

## מדלל לניקוי:

מדלל 21 (ניקוי מיידי של כל ציוד הצביעה)

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ע"פ התנאים המומלצים.

## אחסון וחיי מדף:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

## הוראות בטיחות ואזהרות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

## הערות כלליות:

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 23/01/2025